

## TECHNISCHE FICHE

# SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover

## REINIGER VOOR RESTANTEN VAN EPOXY VOEGMORTELS

**OMSCHRIJVING**

SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover is een watergebaseerd product gebruikt om restanten van epoxy voegmortels te verwijderen.

**TOEPASSINGSGEBIEDEN**

- Verwijderen van lichte of zelfs zware restanten epoxy voegmortel, zoals SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Grout, van keramische tegels of porseleingrestegels
- In verdunde vorm reinigt en ontvet SikaCeram<sup>®</sup> Epoxy Remover zeer vuile vloeren uit porseleingres en keramiek.

**EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN**

- Speciaal voor epoxy voegmortels van Sika
- Efficiënt, ook meerdere dagen na het aanbrengen van de voegmortel
- Gemakkelijk te gebruiken

**PRODUCTINFORMATIE**

<b>Chemische basis</b>	Watergedragen product. Bevat: EDTA en zouten ≤ 5%, zeep tussen 5 % en 15 %. Andere bestanddelen: geur.
<b>Verpakking</b>	2 kg plastic fles
<b>Kleur</b>	Bleekgele vloeistof
<b>Houdbaarheid</b>	24 maanden vanaf de productiedatum
<b>Opslagcondities</b>	Bij temperaturen tussen +5°C en +30°C bewaren.
<b>Dichtheid</b>	~ 1,01 kg/l
<b>pH-Waarde</b>	~ 11,3

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### VERWERKING

SikaCeram® Epoxy Remover zoals nodig, ofwel onverdund ofwel verdund met water gebruiken.

*Hoe hardnekkige restanten van epoxy voegmortels verwijderen*

Het product onverdund aanbrengen op het te reinigen oppervlak, 15 - 20 minuten laten inwerken, daarna wrijven met een schurend vilt en afspoelen met zuiver water. Indien nodig een metalen truweel gebruiken om het exces aan epoxy voegmortellaag te verwijderen, en daarna met het schurend vilt wrijven.

*Hoe vlekken van het opvoegen met epoxy mortel verwijderen of gebruiken als waslaag verwijderaar*

SikaCeram® Epoxy Remover 1:5 verdunnen met water, aanbrengen en enkele minuten laten inwerken. Met een vilt wrijven, of een schuurborstel of reinigingsmachine met single-disc gebruiken; vuil machinaal opzuigen of opvegen en naspoelen met veel zuiver water.

*Verwijderen van vlekken van porseleingrestegels*

Het product onverdund aanbrengen op de vlekken en over de volledige tegel, 15 - 20 minuten laten inwerken en daarna met een schurend vilt wrijven en naspoelen met zuiver water.

### BEPERKINGEN

- Het gebruik van SikaCeram® Epoxy Remover op epoxyvoegmortels moet minstens 48 uren na het opvoegen gebeuren, en na minstens 24 uren indien de omgevingstemperatuur  $\geq +20^{\circ}\text{C}$ .
- Niet toepassen op gepolijste marmer of natuursteen.
- Niet toepassen op hout.
- Niet toepassen op methacrylaat ondergronden.
- Altijd eerst het oppervlak testen om te controleren of het niet beschadigd wordt voordat SikaCeram® Epoxy Remover toegepast wordt.

Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

Contact  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

### LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

### ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

### WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.