

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® MultiDur ES-10

Système de revêtement de sol en époxy, coloré et lisse, applicable au rouleau

DESCRIPTION

Sikafloor® MultiDur ES-10 est un système de revêtement de sol en époxy rigide, lisse et coloré, qui offre une finition brillante résistante à l'usure, sans joints et nécessitant peu d'entretien.

DOMAINES D'APPLICATION

Sikafloor® MultiDur ES-10 est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Sikafloor® MultiDur ES-10 est utilisé dans les bâtiments industriels tels que:

- Centres logistiques et entrepôts
- Usines et ateliers
- Passerelles
- Escaliers

Remarque:

- Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Faible odeur
- Faibles émissions de COV
- Bonne résistance à l'abrasion
- Bonne résistance aux produits chimiques spécifiques
- Bonne résistance mécanique
- Sans joints


AGRÉMENTS / NORMES

- Réaction au feu EN 13501-1, Sikafloor® MultiDur ES-10, Gand, rapport d'essai n° CR 24-1079-01
- Résistance au glissement DIN EN 16165, Sikafloor® MultiDur ES-10, Roxeler, rapport d'essai n° 020067-24-9
- Résistance au glissement DIN EN 16165, Sikafloor® MultiDur ES-10, MPI, rapport d'essai n° 14 7196-G/24

INFORMATION SUR LE SYSTÈME

Structure du système

Sikafloor® MultiDur ES-10



FICHE SYSTÈME

Sikafloor® MultiDur ES-10

Mai 2026, Version 05.01

02081190000000235

	Couche	Produit
1.	Primaire	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590 Contacter le service technique Sika pour savoir comment choisir un primaire adapté pour votre projet.
2.	Couche d'usure	Sikafloor®-264 Plus

Base chimique	Époxy
Aspect	Finition lisse et brillante
Couleur	Disponible en différentes nuances de couleurs
Épaisseur nominale	0,6 mm à 0,8 mm

INFORMATIONS TECHNIQUES

Adhérence	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	(EN 1542)
Réaction au feu	Classe B _{fl} -s1	(EN 13501-1)
Résistance chimique	Résistance définie en laboratoire à de nombreux produits chimiques. Avant de poursuivre, contacter le service technique Sika pour obtenir des informations spécifiques.	
Résistance au glissement	Coefficient de friction	0,92 sec (DIN EN 16165)
	Résistance à la glissance	R 9

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	Couche	Produit	Consommation
	Primaire	Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1–2 × 0,3–0,5 kg/m²
	Couche d'usure	Sikafloor®-264 Plus	1–2 × 0,3–0,4 kg/m²
Remarque: Les données de consommation sont théoriques et ne tiennent pas compte de matières supplémentaires en raison de la porosité de la surface, du profil de la surface, des variations de niveau, du gaspillage ou de toute autre variation. Appliquer le produit sur une zone d'essai pour calculer la consommation exacte pour les conditions spécifiques du support et l'équipement d'application proposé.			
Température de l'Air Ambiant	Maximum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Humidité relative de l'air	Maximum	80 % HR	
Point de rosée	Se référer à la fiche technique du produit		
Température du support	Maximum	+30 °C	
	Minimum	+10 °C	
Humidité du support	Se référer à la fiche technique du produit		

Temps d'attente / Recouvrement

Lors de l'utilisation du Sikafloor®-1590, se référer à la fiche technique du produit pour connaître le temps d'attente avant application d'une couche de finition.

Pour l'application du Sikafloor®-264 Plus sur le primaire :

Température	Minimum	Maximum
+10 °C	17 heures	3 jours
+20 °C	9 heures	48 heures
+30 °C	7 heures	24 heures

Pour appliquer Sikafloor®-264 Plus sur le Sikafloor®-264 Plus :

Température	Minimum	Maximum
+10 °C	30 heures	72 heures
+20 °C	24 heures	48 heures
+30 °C	16 heures	24 heures

Veuillez noter : les horaires sont approximatifs et peuvent être affectés par l'évolution des conditions environnementales, notamment la température et l'humidité relative.

Produit appliqué prêt à l'emploi	Température	Trafic piéton	Trafic léger	Durcissement complet
	+10 °C	30 heures	6 jours	10 jours
	+20 °C	24 heures	4 jours	7 jours
	+30 °C	16 heures	2 jours	5 jours

Remarque: Les durées sont approximatives et seront affectées par les changements de conditions ambiantes, en particulier la température et l'humidité relative.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Référez-vous aux méthodes d'application suivantes:

- Évaluation et préparation des surfaces pour les systèmes de revêtement de sol
- Sikafloor® Mélange et application

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur

FICHE SYSTÈME

Sikafloor® MultiDur ES-10

Mai 2026, Version 05.01

02081190000000235

BUILDING TRUST



demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

FICHE SYSTÈME
Sikafloor® MultiDur ES-10
Mai 2026, Version 05.01
02081190000000235

SikafloorMultiDurES-10-fr-BE-(05-2026)-5-1.pdf

