

Sika® Snelcement

Snelcement voor waterplug en waterdichting

Product

Omschrijving

Sika Snelcement is een kant-en klare, zeer snel uithardende cementpoeder.

Toepassingen

Sika Snelcement is een kant-en klare, zeer snel uithardende cementpoeder voor het direct stoppen van waterlekkages, versneld uitharden van mortels, snel afdichten van gaten en scheuren, stellen van putten, kozijnen, goten en vele andere werkzaamheden.

Voordelen

- 1-component product.
- Kant-en klaar.
- Snelle afbinding en uitharding.
- Handzame verpakking.

Productinformatie

Vorm**Uiterlijk / Kleur**

Poeder / Grijs

Verpakking

Emmer van 3 kg en 6 kg

Opslag**Opslagcondities /
Houdbaarheid**

18 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de originele, niet geopende, verpakking in een droge plaats.

Technische gegevens

Chemische basis

Cement

Densiteit

0,8 kg/l (bij +23°C / 50% r.l.v.)



Systeeminformatie

Nota op de uitvoering

Verbruik Afhankelijk van de situatie en ondergrond

Vorbereiding van de ondergrond De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van vet, olie en losse delen. Vaak zal het noodzakelijk zijn de ondergrond te stralen of te schuren. Vooraf bevochtigen!

Mengverhouding Water : poeder = 1 : 2,5 - 3,5

Mengtijd Maximaal 20 seconden

Toepassingsvoorwaarden / beperkingen

Verwerkingstemperatuur Minimaal +5°C

Uitvoering

Verwerking **Lekkages:**
Meng 1 deel water met 2,5 tot 3,5 volumedelen Sika Snelcement. Mengtijd maximaal 20 seconden. Massa direct met een handschoen, truweel of spaan in de ondergrond verwerken en vasthouden tot lekkage stopt. Na circa 30 tot 60 seconden begint de afbinding van de Snelcement massa, afhankelijk van de temperatuur van het poeder en het aanmaakwater.

Versnellen cement- en betonmortels:
Sika Snelcement vooraf toevoegen en mengen door de nog droge mortel.

Montagemortel:
Door toevoegen van fijn wit zand aan Sika Snelcement ontstaat een versnelde montagemortel. Consistentie en afbindtijd kunnen worden ingesteld door meer of minder water toe te voegen indien gewenst.

Praktische Gebruiksduur 30 – 60 seconden (bij +23°C)

Gereedschappen Handschoenen, spatel of truweel.

Reinigen van de gereedschappen De gereedschappen onmiddellijk na gebruik reinigen bij middel van water. Uitgeharte resten kunnen alleen mechanisch worden verwijderd. Handen en huid reinigen met zeep.

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

