



Sikaflex®-406 KC

MASTIC POLYURETHANNE HAUTES PERFORMANCES AUTONIVELANT AVEC ACCÉLÉRATEUR DE PRISE

AVANTAGES

- Utilisable avec ou sans accélérateur
- Booster idéal pour les joints de grande largeur et/ou remise en service rapide
- Faible contrainte sur le support
- Très haute résistance chimique (gasoil et kérosène)

INFOS TECHNIQUES

- Marquage CE EN 15651-4 (joints piétonniers) et EN 14188-2 (mastics appliqués à froid)
- Durée pratique d'utilisation: (+20°C): env. 20 min.
- Remise en service (+23°C, 50% HR): env. 3 h (avec Booster et sablage)

INFOS PRATIQUES

- Domaines d'application: Joints de dilatation dans les chaussées des routes et des aéroport, joints de liaison entre acier, enrobé, béton, granit, les rails, les routes et les sols.
- Couleur: Noir, gris béton
- Conditionnement: Seau de 10 L. Booster en recharge de 150 ml
- Stockage: 12 mois dans son emballage d'origine intact