


TECHNISCHE FICHE

Sika® ViscoCrete®-1035 Con34%

UNIVERSELE, ZEER EFFECTIEVE SUPERPLASTIFICEERDER VOOR STORTKLAAR
BETON**PRODUCTBESCHRIJVING**

Sika® ViscoCrete®-1035 is een universele, zeer effectieve superplasticifeerder voor een beton van hoge kwaliteit

TOEPASSINGEN

Sika® ViscoCrete®-1035 Con34% wordt toegepast bij de volgende betontypes:

- Stortklaar beton voor de consistentieclassen F4 tot F6
- Zelfverdichtend beton (SCC)
- Stortklaar beton voor lange transporttijden of langere verwerkbaarheidstijd
- Stortklaar beton met laag consistentieverlies
- Stortklaar beton met lage w/c-verhoudingen
- Beton met hoge sterkte en hoge dichtheid

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® ViscoCrete®-1035 is gebaseerd op een Sika® polymeer dat speciaal is ontworpen en ontwikkeld voor de stortklare betonindustrie. Het zorgt voor:

- Ruimtelijke scheiding van fijne delen
- Betere dispersie en bevochtiging van het cement
- Lagere wrijvingskrachten tussen het cement en de aggregaten
- Lagere waterbehoefte
- Lange effectieve werking

Dit maakt het mogelijk om beton te maken met volgende eigenschappen:

- Lage w/c-verhoudingen met sterke waterreductie (dus hogere dichtheden en sterkte)
- Zachte consistenties door hoge vloeibaarheid (dus sterk verminderde inspanning naar verwerking en verdichting toe)
- Lang behoud van verwerkbaarheid, zelfs bij hogere betontemperaturen

PROEVEN**GOEDKEURING/NORMEN**

CE-markering: DoP nr.: 02 13 01 01 100 0 000095 1013

Voldoet aan de EN 934-2 tabel 2 (plastificeerder) en tabel 3.1/3.2 (superplastificeerder) en voldoet aan de vereisten voor CE-markering.

PRODUCTINFORMATIE**VORM****UITERLIJK / KLEUR**

Vloeibaar, geelachtig

VERPAKKING

Metalen vat 200 kg

Container 1000 kg

Bulkleveringen op aanvraag

OPSLAG**HOUDBAARHEID**

12 maanden in een gesloten verpakking.

Mengen voor gebruik na langere opslagtijden.

OPSLAGCONDITIES

Beschermen tegen vorst, intens direct zonlicht en vervuiling.

Maak gebruik van schone tanks en containers wanneer deze in bulk worden aangeleverd.

TECHNISCHE GEGEVENS**CHEMISCHE BASIS**

Polycarboxylaat Ether

DENSITEIT (20°C)

1,070 g/ml

PH WAARDE

4,2 (±1,0)

CHLORIDEGEHALTE (CL-)*

≤ 0,10 %

ALKALI GEHALTE (NA₂O EQ.)*

≤ 0,5 %

DROGE STOF GEHALTE

34,00%

(*) verklaring van de fabrikant ontleend aan de DoP

SYSTEEMINFORMATIE**TOEPASSINGSINSTRUCTIES****DOSERING**

0,2 tot 1,7 % van het cementgewicht

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

In het geval van onmiddellijke toevoeging in de fabriek, raden wij aan dat Sika®ViscoCrete®-1035 op het einde van de watertoevoeging aan het betonmengsel wordt toegevoegd en vóór andere betonadditieven. Om optimaal gebruik te maken van het vloeibaarmakingspotentieel, raden wij een natte mengtijd van minstens 45 seconden aan. Begin met de fijne waterdosering na ten minste 2/3 van de natte mengtijd om te hoge consistenties te voorkomen. Met post-dosering op de bouwplaats, adviseren wij het gebruik van dezelfde superplastificeerder als degene die in de fabriek wordt gebruikt.

	<p>Bij het toevoegen aan de vrachtwagenmixer moet een uniforme verdeling van de superplastificeerder in het beton verzekerd worden. Hiervoor adviseren wij dat de superplastificeerder op het beton wordt aangebracht. De mengtijd moet 1 minuut per m³ zijn, maar minstens 5 minuten.</p>
OPMERKINGEN BIJ VERWERKING / BEPERKINGEN	<p>Voor gebruik is een test volgens EN 206-1 nodig.</p> <p>Er is een mogelijkheid van een belangrijke bindingsvertraging in functie van het gebruikte cementtype bij een maximale dosering.</p> <p>De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden en wordt door de certificatie instelling geverifieerd.</p>
WAARDENBASIS	<p>Alle technische gegevens vermeld in deze Technische Fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen.</p> <p>Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.</p>
LOKALE BEPERKINGEN	<p>Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.</p>
VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSVOORSCHRIFTEN	<p>Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij naar het meest recente veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.</p>
HERINNERING	<p>Onze hulpstof kan niet als verantwoordelijk worden gesteld voor een eventuele kleurverandering van het beton in de tijd.</p> <p>Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.</p>
WETTELIJKE INFORMATIE	<p>De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.</p>

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE Sika® ViscoCrete® TECHNOLOGIE:



Sika Belgium nv
Concrete
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Tel.: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

Technische fiche
Sika® ViscoCrete®-1035 Con34%
11/06/2020,

NL/België