

FICHE TECHNIQUE

SikaPaver® HC-220

Ajувant de compactage pour production économique d'éléments en béton de consistance terre humide



DESCRIPTION

Le SikaPaver® HC-220 est une aide de compactage très efficace pour la production d'éléments préfabriqués à partir d'un béton de consistance terre humide, et se caractérise par une forte formation de pâte sur les flancs.

DOMAINES D'APPLICATION

- Dalles en béton
- Tuyaux et trous d'homme en béton
- Objets divers pour architecture de paysage
- Éléments hors standard en béton

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Le SikaPaver® HC-220 provoque dans le béton de consistance terre humide :

- Une meilleure dispersion et humidification du ciment, des additifs et des pigments
- Moins de friction entre le ciment et les agrégats
- La formation de micropores distribuées uniformément dans le mélange

Le SikaPaver® HC-220 offre comme avantages :

- Un compactage amélioré, ce qui permet entre autres des cycles de production plus courts ou un béton de consistance plus dense
- Résistance initiale améliorée immédiatement après démoulage (garde sa forme)
- Des flancs plus lisses et égaux
- Une durabilité augmentée
- Des mélanges spécifiques plus économiques
- Moins de variations de qualité dans la production, donc moins de produits de second choix

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - adjuvants réducteurs d'eau/plastifiants (T.2)
- BENOR Plastifiant/Réducteur d'eau (EN 934-2:2009+A1:2012 T.2)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Sulfonate de lignine
Conditionnement	Citerne: 1000 l En vrac sur demande
Aspect / Couleur	Liquide, brun
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de production si stocké dans son emballage d'origine, scellé. Après un stockage prolongé, mélanger le produit avant utilisation.

FICHE TECHNIQUE

SikaPaver® HC-220

Mars 2026, Version 01.03

021404061000000006

Conditions de stockage	Protéger du gel, de la lumière directe du soleil et de la contamination. En cas de livraison en vrac, utiliser des cuves et citernes propres.
Densité	1,110 g/ml $\pm$ 0,030 (20°C)
Valeur pH	5,0 ($\pm$ 1,0)
Contenu de matière sèche	27,30 % ($\pm$ 1,37 %)
Teneur totale en ions chlorure	$\leq$ 0,10 %*
Teneur en Alcalis (Na₂O Eq)	$\leq$ 0,5 %* (*)déclaration du fabricant alléguant la DoP

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0,2 – 0,6 % du poids du ciment et cendres volantes
Distribution	Le SikaPaver® HC-220 doit être ajouté en même temps que l'eau au mélange, soit en fin de mélange. Le temps nécessaire pour mélanger après avoir ajouté l'additif dépend du malaxeur.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Avant l'utilisation, toujours effectuer des tests selon EN 206-1.
- Une possibilité de retard de prise important en fonction du type de ciment utilisé pour un dosage maximal.
- La certification BENOR du produit indique que sur la base d'un audit externe périodique un degré de confiance suffisant existe que le producteur est en mesure d'assurer la conformité continue du produit, tel que stipulé dans le cahier des charges techniques de référence. Présent fichier BENOR contient des caractéristiques de performance déclarées par le fabricant et vérifiées par l'organisme de certification.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaPaverHC-220-fr-BE-(03-2026)-1-3.pdf

FICHE TECHNIQUE
SikaPaver® HC-220
Mars 2026, Version 01.03
021404061000000006