

## TECHNISCHE FICHE

## Sika® Primer-204 N

## GEPIGMENTEERDE, OPLOSMIDDELHOUDENDE METAALPRIMER

## TYPISCHE PRODUCTWAARDEN (RAADPLEEG HET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VOOR MEER WAARDEN)

<b>Chemische basis</b>	Oplosmiddelhoudende polyurethaan oplossing	
<b>Kleur (CQP001-1)</b>	Geel	
<b>Vaste stof gehalte</b>	36 %	
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	5 - 40 °C	
<b>Verwerkingsmethode</b>	Kwast, vilt of schuim applicator	
<b>Verbruik</b>	afhankelijk van de porositeit van de ondergrond	50 ml/m <sup>2</sup>
<b>Uitdamp tijd</b>	minimum	30 minuten <sup>A/B</sup>
	maximum	24 uur <sup>A/B</sup>
<b>Houdbaarheid (CQP0160-1)</b>	9 maanden <sup>C</sup>	

CQP = Corporate Quality Procedure

<sup>A)</sup> 23 °C / 50 % r. v.<sup>B)</sup> Voor een specifieke toepassing, kan de temperatuur en uitdamp tijd verschillen<sup>C)</sup> Opslag in een afgesloten rechtopstaande container op een droge plaats bij ≤ 25 °C**BESCHRIJVING**

Sika® Primer-204 N is een geelachtige primer op basis van oplosmiddel, die reageert met vocht en een dunne laag vormt. Deze film dient als link of verbinding tussen het substraat en de lijm. Sika® Primer-204 N is speciaal geformuleerd voor de behandeling van hechtvlakken, voordat Sika's 1- component polyurethaan lijmen en katten worden aangebracht. De primer voorziet bij bepaalde substraten van een uitstekende hechting, zonder activeringsstap vooraf.

**TOEPASSINGSGBIEDEN**

Sika® Primer-204 N wordt gebruikt voor de verbetering van de hechting bij metalen, zoals staal, RVS, gegalvaniseerd staal, aluminium en geanodiseerd aluminium. Sika® Primer-204 N is niet geschikt als een anticorrosie coating. Dit product is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals. Voer vooraf altijd testen uit op de gangbare ondergronden en onder de plaatselijke omstandigheden, voor het vaststellen van de hechting en compatibiliteit van de lijm en het materiaal.

**AANBRENGMETHODE**

De oppervlakken moeten schoon, droog en vrij van vet, olie, stof andere verontreinigingen zijn. De hechting kan verbeterd worden met een voorbehandeling zoals schuren, reinigen en activeren of combinaties hiervan, voorafgaand aan het primerproces.

**Toepassing**

Schudt de fles zeer grondig, totdat het mengkogeltje vrij door de fles ratelt. Ga hier nog een minuut mee door en breng dan een dunne maar dekkende coating aan van de Sika® Primer-204 N met een kwast, vilt of schuim applicator. De ideale aanbreng- en oppervlakte temperatuur ligt tussen 15°C en 25°C.

Sika® Primer-204 N in één laag aanbrengen. Let erop dat deze laag in één keer dekkend is. Het verbruik en de verwerkingsmethode is afhankelijk van de aard van de ondergrond en het productieproces. Sluit de verpakking zorgvuldig direct na gebruik.

**LET OP: BELANGRIJK**

Sika® Primer-204 N is een vochtuithardend systeem. Voor het behoud van de kwaliteit is het belangrijk om de verpakking direct na gebruik met de plastic binnendop te sluiten. Wanneer het primeren gereed is moet ook de buitendop erop geschroefd worden.

Sika® Primer-204 N, die circa een maand intensief of twee maanden niet intensief is gebruikt, afvoeren. Geleichte ingedikte of niet homogene primer niet meer gebruiken en afvoeren. Nooit verdunnen of mengen met andere producten.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

De bovenstaande informatie is alleen bedoeld als algemene richtlijn. Op verzoek wordt advies over specifieke toepassingen verstrekt door de Technical Service van Sika Belgium nv. Op verzoek zijn kopieën van de volgende publicaties verkrijgbaar:

- Veiligheidsinformatiebladen

**VERPAKKINGSGEGEVENS**

Fles	250 ml
------	--------

**BASIS PRODUCTWAARDEN**

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

**GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSMATIE**

Voor informatie en advies over transport, behandeling, opslag en afvalverwerking van chemische producten wordt verwezen naar de meest recente Veiligheidsinformatiebladen die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgerelateerde gegevens bevat.

**WETTELIJKE BEPALINGEN**

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het productinformatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

