

Sika® Snelcement

Ciment rapide pour arrêt d'eau et étanchéité

Produit

Description Sika Snelcement est une poudre de ciment prête à l'emploi, à durcissement rapide.

Domaines d'application

Sika Snelcement est une poudre de ciment prête à l'emploi à durcissement rapide pour l'arrêt instantané des venues d'eau, accélérer le durcissement des mortiers, le calfeutrement de cavités et fissures, la pose de puisards, caniveaux, et de multiples autres travaux (scelllements, ancrages).

Avantages

- Produit monocomposant.
- Prêt à l'emploi.
- Prise et durcissement rapides.
- Emballage pratique.

Information produit

Forme

Aspect / Couleur Poudre / Gris

Emballage Seau de 3 kg et 6 kg

Stockage

Conditions de stockage / Conservation 18 mois à partir de la date de production si stocké dans l'emballage d'origine, non ouvert, en un endroit sec.

Caractéristiques techniques

Base chimique Ciment

Densité 0,8 kg/l (à +23°C / 50% h.r.)



Information sur le système

Notes sur l'application

Consommation En fonction de la situation et du support

Préparation du support Le support doit être propre et exempt de traces d'huile, de graisse et de parties friables. Il est souvent indispensable de sabler ou poncer le support. Humidifier au préalable!

Rapport de mélange Eau : poudre = 1 : 2,5 - 3,5

Temps de mélange Maximum 20 secondes

Conditions d'utilisation / Limites

Température d'utilisation Minimum +5°C

Instructions pour l'application

Mise en oeuvre

Fuites:
Mélanger 1 volume d'eau avec 2,5 à 3,5 volumes de Sika Snelcement. Temps de mélange: 20 secondes maximum. Appliquer la masse directement à l'aide d'un gant, d'une truelle ou spatule dans le support et appuyer jusqu'à ce que la fuite cesse. La masse de Sika Snelcement commence à prendre après environ 20 à 30 secondes, en fonction de la température de la poudre et de l'eau de gâchage.

Mortier ciment accéléré:
Ajouter et mélanger le Sika Snelcement dans le mortier encore sec.

Mortier de montage:
L'ajout de fin sable blanc au Sika Snelcement donne un mortier de maçonnerie accéléré. La consistance et la prise peuvent être adaptées en ajoutant plus ou moins d'eau.

Durée Pratique d'Utilisation 30 – 60 secondes (à +23°C)

Outillage Gants, spatule ou truelle.

Nettoyage des outils Nettoyer immédiatement les outils à l'eau après utilisation. Le produit durci ne peut être enlevé que mécaniquement. Laver les mains et la peau à l'eau et au savon.

Base des valeurs Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

Restrictions locales Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

Informations en matière de santé et de sécurité Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la Fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

Rappel

Nos produits doivent être stockés, manipulés et appliqués correctement.

Notice légale

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Sika sa
Rue Pierre Dupont 167
BE-1140 Evere
Belgique

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

