


CHAPEWIJZER

SIKASCREED® CHAPE-50



zak: 25 kg
laagdikte: 5-15 cm

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 45-120 min.
Beloopbaar: na ca. 12 uur
Plaatsen tegels: na ca. 24 uur
Plaatsen parket: na ca. 3 dagen

EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar
- Ideaal voor inloofdouches
- Zeer goede afwerking
- Snelle uitharding
- Ideaal voor moeilijk toegankelijke werkplekken
- Hoge druk- en buigsterkte
- Uitstekende weerstand tegen schokken en scheuren
- Druksterkte: $\geq 65 \text{ N/mm}^2$ (na 28 dagen)

TIPS:


- 1 zak = 1,9 l water
- 21 kg/m^2 per cm dikte dekvloer

SIKASCREED®-1



zak: 25 kg
laagdikte: 3-6 cm

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 1 uur
Beloopbaar: na ca. 12 uur
Plaatsen tegels: na ca. 24 uur
Plaatsen parket: na ca. 5 dagen

EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar
- Ideaal voor inloofdouches
- Zeer goede afwerking
- Snelle uitharding
- Ideaal voor moeilijk toegankelijke werkplekken
- Druksterkte: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (na 28 dagen)

TIPS:


- 1 zak = 1,8-2,0 l water
- $16-18 \text{ kg/m}^2$ per cm dikte dekvloer

SIKASCREED® BINDER



zak: 25 kg
laagdikte: 4-6 cm

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 1 uur
Beloopbaar: na ca. 12 uur
Plaatsen tegels: na ca. 48 uur
Plaatsen parket: na ca. 7 dagen

EIGENSCHAPPEN:

- Niet gebruiksklaar
- Vervangt cement in chape
- Ideaal voor inloofdouches
- Zeer goede afwerking
- Snelle uitharding
- Druksterkte: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (na 28 dagen)

TIPS:

- $2-2,5 \text{ kg/m}^2$ per cm laagdikte
- Dosering: 250 kg/m^3 zand 0-7


OPPERVLAKTE VERHARDER, STOFVERMINDERaar

PURIGO®-5 S



Bus 5 l
Transparant

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 1 uur
Beloopbaar: na ca. 12 uur
Plaatsen tegels: na ca. 24 uur
Plaatsen parket: na ca. 7 dagen

EIGENSCHAPPEN:

- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk aan te wenden
- Goede indringing van de ondergrond
- Maakt de ondergrond harder
- Stofwerend
- Niet filmvormend

TIPS:

- $0,150 \text{ kg}$ à $0,250 \text{ kg/m}^2$ laag

