

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse

ONTKISTINGSOLIE VOOR UITGESTELDE ONTKISTING - KLASSE SYNAD "PUR SYNTHÈSE"

OMSCHRIJVING

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse is een gebruiksklaar ontkistingsmiddel voor uitgestelde ontkisting van beton en mortel. Het is solventvrij.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse wordt gebruikt als een ontkistingsmiddel voor uitgestelde ontkisting op de werf:

- op metalen en houten ondergronden met een temperatuur tussen -5°C en +70°C
- zowel bij koud als bij warm weer
- voor klassieke getrilde of speciale niet-getrilde betonsoorten (zelfverdichtend beton)
- wanneer het nodig is een regelmatige kleur van het verharde beton te verkrijgen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verhindert de aanhechting van beton of cementhuid op behandelde vlakken
- Laat geen olieachtige sporen achter op het beton na ontkisten of ontvormen
- De toepassing van coatings of verven op ontkiste oppervlakken is mogelijk (aanvaarding van de ondergrond is de verantwoordelijkheid van de applicateur)
- In het bijzonder geschikt voor architectonisch beton, maakt geen vlekken op witte of gekleurde betonvlakken.

MILIEU-INFORMATIE

SYNAD CLASSIFICATIE VOOR ONTKISTINGSOLIE		
Versie 2019		
BRANDVEILIGHEID		☹☹
GEBRUIKERS / MILIEU	HYGIËNE	☹☹☹☹
	VOC	☹
	BIO AFBREEKBAARHEID	☹
☹ Gunstig criteria		☹ Ongunstig criteria

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bussen van 2 liter ▪ Vaten van 210 liter ▪ Niet-retourneerbare container van 1000 liter
Uiterlijk / Kleur	Kleurloze tot bruine vloeistof
Houdbaarheid	In zijn oorspronkelijke intacte verpakking is het product 3 jaar houdbaar.
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewaren tussen -5°C en + 35°C ▪ Voldoen aan de huidige wetgeving betreffende de opslag van dit ontkistingsmiddel ▪ Niet samen met ontvlambare materialen en levensmiddelen bewaren
Dichtheid	Ongeveer 0,87 bij +20°C
Vlampunt	> 100°C

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	1 liter Sika® Separol®-443 Pure Synthèse behandelt 30 tot 50 m ² , afhankelijk van de staat van de ondergrond.
Uitrusting	<ul style="list-style-type: none">▪ Kwast▪ Verfrol▪ Sproeier

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sika® Separol®-443 Pure Synthèse wordt onverdund gebruikt.

Een gelijkmatige laag product op het oppervlak verspuiten of aanbrengen met de kwast, waarbij onbehandelde plaatsen maar ook te dikke lagen vermeden moeten worden.

Voor toepassingen op kleine en/of ingewikkelde vormen wordt aanbevolen het oppervlak van de vorm na het aanbrengen met een doek na te wrijven.

Materieel dat bevuild is met restanten van cementhuid, moet bij voorkeur eerst worden gereinigd met Sika® Decap, vooraleer Sika® Separol®-443 Pure Synthèse aan te brengen.

BELANGRIJK

Vóór elk gebruik moeten proeven worden genomen om na te gaan of de verwerking en de toepassingsvoorwaarden van het product bevredigend zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com