

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol® Vegetal-61 D

Ontkistingsolie voor uitgestelde ontkisting - plantaardige olie-emulsie

OMSCHRIJVING

Sika® Separol® Vegetal-61 D is een vertraagd ontkistingsmiddel voor beton of mortel. Het is een emulsie samengesteld uit plantaardig materiaal, met respect voor het milieu en de gezondheid van de gebruikers.

TOEPASSINGSGBIEDEN



Sika® Separol® Vegetal-61 D wordt gebruikt als ontkistingsmiddel op werven en in fabrieken die prefab beton maken:

- op metalen en houten ondergronden (voor andere ondergronden, Sika contacteren);
- voor klassiek getrild beton of speciaal beton die niet moet getrild worden (zelfdichtend beton)
- voor gestoomd beton tot 70 °C
- voor architectonisch beton.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoge kwaliteit van de ontkiste vlakken
- Maakt geen vlekken op wit of gekleurd beton
- Het is mogelijk om achteraf bepleisteringen of verven op het oppervlak aan te brengen (de beoordeling van de ondergrond is de verantwoordelijkheid van de applicateur)

GOEDKEURINGEN / NORMEN

| CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE | | |
|--|------------------|------|
| Version 2019 | | |
| SÉCURITÉ FEU | | ●● |
| UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT | HYGIÈNE | ●●●● |
| | COV | ● |
| | BIODÉGRADABILITÉ | ● |
|  Critère favorable  Critère défavorable | | |

PRODUCTINFORMATIE

| | |
|-------------------|---|
| Verpakking | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vat van 210 liter ▪ IBC van 1000 liter ▪ Bulk |
| Uiterlijk / Kleur | Witte tot geelachtige vloeistof |
| Houdbaarheid | In de originele, ongeschonden verpakking is het product 12 maanden houdbaar. |
| Opslagcondities | Bewaren in een ruimte beschermd tegen vorst en alle warmtebronnen. Sika® Separol® Vegetal-61 D is niet bestand tegen vorst. |
| Dichtheid | 0,98 bij 20°C |

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik

Met 1 liter Sika® Separol® Vegetal-61 D kan -naargelang de verwerkingsomstandigheden- volgende oppervlakte behandeld worden:

- 20 m² tot 40 m² voor een onbehandelde, absorberende ondergrond
- 40 m² tot 60 m² voor een gestructureerde, niet-absorberende bekisting
- 80 m² tot 100 m² voor een gladde, niet-absorberende bekisting (metalen gietvorm, houten ondergrond met oppervlaktebehandeling)

Opmerking: Een overmaat aan ontkistingsmiddel kan een negatieve invloed hebben op de ontkisting en de kwaliteit van de ontkiste beton.

Uitrusting

Spuittoestel of vaste pneumatische installatie, minimale druk van 3 bar vereist voor een optimale dekkingsgraad.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sika® Separol® Vegetal-61 D wordt puur gebruikt. Vernevel of strijk een zeer dunne film van het product gelijkmatig uit, en vermijd hierbij onbehandelde plaatsen en overmatige diktes. Wacht enkele minuten (bij 20 ° C) tot het water in het product volledig verdampt is, en een homogene beschermende film bekomen is. Voor het aanbrengen op gietvormen met kleine afmetingen en/of met complexe vormen, wordt aanbevolen het oppervlak van de gietvorm na het aanbrengen en na verdamping van de waterfase met een doek te wrijven.

Voor materieel dat vervuild is met cementhuid, is reiniging met het Isodecap-product wenselijk voordat Sika® Separol® Vegetal-61 D wordt aangebracht.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Niet toepassen op rubberen slangen, elektrische kabels of andere componenten van kunststof of op basis van elastomeer. Wanneer dit toch gebeurt is er kans op beschadiging.

BELANGRIJK

Bij ieder gebruik moeten voorafgaande tests uitgevoerd worden. Deze zullen het mogelijk maken om te controleren dat de toepassingsmethode en de toepassingsomstandigheden van het product bevredigend zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale techni-

sche fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
Sika® Separol® Vegetal-61 D
Maart 2025, Versie 02.01
021405021000000179

SikaSeparolVegetal-61D-nl-BE-(03-2025)-2-1.pdf

