

## FICHE TECHNIQUE

# SikaEmaco® T 1200 PG

(anciennement MasterEmaco® T 1200PG)

Mortier de réparation, renforcé de fibres, de consistance fluide, à retrait compensé, à prise et à durcissement rapide, pour zones de circulation.

### DESCRIPTION

SikaEmaco® T 1200 PG est un mortier de réparation et de scellement monocomposant, prêt-à-l'emploi, de consistance fluide à plastique, à durcissement et à prise ultrarapide qui répond aux exigences de EN 1504-3, classe R4.

SikaEmaco® T 1200 PG contient des ciments spéciaux à base de ciment Portland résistant aux sulfates (HSR), des agrégats parfaitement calibrés, des fibres PAN (polyacrylonitrile) et des adjuvants spécialement sélectionnés permettant d'obtenir un durcissement ultrarapide, et ce même à des températures inférieures à 0°C, de diminuer le retrait, d'améliorer les propriétés physiques et la qualité d'application.

Mélangé à l'eau, SikaEmaco® T 1200 PG forme un mortier fluide à plastique, qui peut facilement être appliqué manuellement ou par projection en épaisseur de 10 mm à 150 mm.

### DOMAINES D'APPLICATION

- Les réparations structurelles horizontales d'éléments en béton
- Le jointoiement de pavés.
- Le scellement de regards de visite de petites à grandes surfaces avec coffrage.
- Le scellement de mobilier urbain.
- Une gestion simplifiée des interventions en voirie.
- Une application intérieure et extérieure.
- Une utilisation en conditions froides.
- Une utilisation en conditions difficiles; lorsqu'une réouverture rapide au trafic est nécessaire.

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Durcissement ultrarapide.
- Réouverture à tous les trafics après 2 heures à 20°C.
- Grande plage d'épaisseur.
- Épaisseurs plus importantes possibles avec ajout de 30% de charges (avec la bonne granulométrie).
- Consistance fluide à plastique qui peut être facilement appliquée.
- Application possible jusqu'à -5°C.
- Très haute résistance à court et à long terme.
- Excellente adhérence.
- Grande durabilité.
- Très faible retrait.
- Durcissement sans fissuration procurée par les fibres PAN.
- Excellente résistance aux cycles de gel/dégel.
- Bonne protection de l'armature à cause d'une basse absorption de l'eau et une bonne résistance à la carbonatation.
- Bonne résistance au glissement même en conditions humides.
- Excellente résistance aux hydrocarbures.

### AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE selon EN 1504-3 classe R4
- Rapport d'essai selon ASTM C 1202 (Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete's Ability to Resist Chloride Ion Penetration)
- Rapport d'essai selon NT BUILD 492 (Chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments)

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	SikaEmaco® T 1200 PG est emballé dans sacs de 25 kg résistant à l'humidité
Durée de conservation	9 mois si stocké dans les conditions de stockage mentionnées.
Conditions de stockage	Stocker dans un endroit sec et frais, à distance du sol, à l'abri du soleil, à une température entre 15°C et 25°C. Protéger contre la pluie.
Aspect / Couleur	Poudre grise
Granulométrie maximale	4,0 mm
Teneur totale en ions chlorure	≤ 0,05 % (EN 1015-17)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression	Après	à +20 °C <sup>1)</sup>	à +5 °C <sup>2)</sup>	à -5 °C <sup>3)</sup>	(EN 12190)
	2 heures	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	-	-	
	3 heures	-	≥ 15 N/mm <sup>2</sup>	≥ 8 N/mm <sup>2</sup>	
	4 heures	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>	≥ 12 N/mm <sup>2</sup>	
	1 jour	≥ 60 N/mm <sup>2</sup>	≥ 55 N/mm <sup>2</sup>	≥ 50 N/mm <sup>2</sup>	
	7 jours	≥ 70 N/mm <sup>2</sup>	≥ 65 N/mm <sup>2</sup>	≥ 65 N/mm <sup>2</sup>	
	28 jours	≥ 80 N/mm <sup>2</sup>	≥ 80 N/mm <sup>2</sup>	≥ 80 N/mm <sup>2</sup>	
<sup>1)</sup> cure, eau et poudre: température +20 °C <sup>2)</sup> Cure, eau et poudre: température +5 °C <sup>3)</sup> Cure à -5°C, eau et poudre: température +20 °C					
Module d'élasticité à la compression	43.000 N/mm <sup>2</sup>			(EN 13412)	
Résistance à la flexion	1 jour	≥ 7 N/mm <sup>2</sup>			
	7 jours	≥ 8 N/mm <sup>2</sup>			
	28 jours	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>			
	(EN 196-1)				
Résistance à l'étirement	Béton	28 jours	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>		
	Béton après Gel - Dé-gel (50 cycles avec sel)	28 jours	≥ 3,0 N/mm <sup>2</sup>		
	(EN 1542) (EN 13687-1)				
Retrait	28 jours	≤ 0,300 mm/m			
(EN 12617-4)					
Essai circulaire	Anneau Coutinho	pas de fissures après 180 jours			
Température de service	-30 °C à +80 °C				
Absorption capillaire	28 jours	≤ 0,1 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>			
(EN 13057)					
Résistance à la diffusion des ions chlorure	Négligeable			(ASTM C 1202)	
Chloride Ion Ingress	Coefficient de diffusion des ions chlorure	< 1 x 10 <sup>-12</sup> m <sup>2</sup> /s			
Résistance au gel / dégel avec sel de déverglaçage	Écaillage par Gel – Dégel (56 cycles)		très bien (< 0,10 kg/m <sup>2</sup> )		
Résistance à la carbonatation	28 jours	dk ≤ béton de référence			
(EN 13295)					

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Densité de mortier frais	env. 2,25 g/cm <sup>3</sup>	
Consommation	Il faut ± 2.000 kg de produit pour obtenir 1 m <sup>3</sup> de mortier. On obtient 12,4 litres de coulis par mélanger un sac de 25 kg.	
Épaisseur de la couche	comme mortier de réparation	10 - 100 mm
	comme mortier de scellement	25 - 150 mm
Température du produit	+5 °C à +30 °C	
Température de l'Air Ambiant	-5 °C à +35 °C	
Rapport de mélange	2,7 to 3,2 l d'eau par sac de 25 kg.	
Température du support	0 °C à +30 °C	
Durée de vie en pot	env. 20 minutes à +20 °C	
Produit appliqué prêt à l'emploi	Réouverture au trafic - trafic léger (à +20 °C)	60 minutes
	Réouverture au trafic - tous trafics (à +20 °C)	120 minutes

## BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## LIMITATIONS

- Ne pas appliquer SikaEmaco® T 1200 PG à des températures inférieures à -5°C, ni supérieures à +30°C.
- Pour des applications > 100 mm l'ajout de charge (4 – 8 mm ou 8 – 16 mm, en fonction de l'épaisseur de la couche) de 7,5 kg à un sac de 25 kg est autorisé.
- Ne pas ajouter de ciment, sable ou autre substance pouvant affecter les propriétés de SikaEmaco® T 1200 PG.
- Le mortier est autocompactant. NE PAS VIBRER.
- Ne pas rajouter d'eau après le début de la prise.
- Respecter les quantités d'eau de gâchage indiquées. (min. et max.)
- En cas d'application à des températures basses ou des températures inférieures à 0 °C, un mélange avec de l'eau chaude est recommandé, ce qui permettra un durcissement sans délai important du mortier.
- Ne pas curer le produit à l'eau. Protéger de la pluie avant durcissement.

## ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### PRÉPARATION DU SUPPORT

Tous les supports doivent être structurellement sains, propres et exempts de graisse, huile, laitance ou autres substances susceptibles de compromettre l'adhérence. La surface doit être préparée par grenailage, jet haute pression, ou autre méthode mécanique qui n'engendre pas de fissure dans le support et assure une rugosité de surface. Les agrégats doivent être clairement visibles à la surface après préparation.

Scier les bords de la réparation pour obtenir des bords verticaux d'une épaisseur de minimum 10 mm.

Nettoyer toute l'armature visible selon la méthode Sa 2 de la norme ISO 8501-1 / ISO 12944-4. S'assurer que l'arrière de la barre est également sain.

Remplacer les armatures endommagées pour garantir la sécurité. L'enrobage doit être au minimum de 20 mm.

Bien que SikaEmaco® T 1200 PG peut être appliqué à des températures jusqu'à -5°C, la température du support doit être comprise entre 0°C et +30°C. Les supports gelés doivent être dégelés avant l'application de SikaEmaco® T 1200 PG. S'assurer que toutes les parties métalliques en contact sont à une température supérieure à 0°C.

Le scellement de regards de visite:

Suspendre le cadre au niveau désiré et réaliser un coffrage sur le bord intérieur. Un coffrage gonflable peut être appliqué. Prévoir un coffrage solide et parfaitement étanche. Prévoir des orifices, permettant à l'air de s'échapper.

Saturer le support d'eau et enlever l'excès d'eau. Le support doit être mat-humide mais sans ruissellement.

### FICHE TECHNIQUE

SikaEmaco® T 1200 PG  
Juillet 2024, Version 01.01  
02030200000002149

## MÉLANGE

Il est recommandé de mélanger par sac entier. Les sacs endommagés ou ouverts ne doivent pas être utilisés.

Verser l'eau de gâchage d'abord dans une cuvette et ajouter lentement et progressivement environ 2/3 de la poudre de SikaEmaco® T 1200 PG tout en continuant le malaxage. Continuer à malaxer pendant 1 minute au minimum. Après 1 minute, ajouter le reste de la poudre de SikaEmaco® T 1200 PG en mélangeant sans interruption jusqu'à l'obtention d'une consistance homogène.

Mélanger à l'aide d'un malaxeur électrique à basse vitesse (max. 400 tr/min). Le temps de mélange totale est de 3 à 4 minutes jusqu'à l'obtention d'une consistance sans grumeaux, plastique jusqu'à fluide.

Eau de gâchage: 2,7 - 3,2 litres par sac de 25 kg. Utiliser uniquement de l'eau potable.

Note: Respecter les temps de mélange avant d'ajuster la consistance et ce en ajoutant un peu plus d'eau! Ne pas mélanger une quantité plus importante que celle pouvant être appliquée pendant la durée pratique d'utilisation (20 minutes à 20°C). SikaEmaco® T 1200 PG n'est pas compatible avec d'autres mortiers de coulage du type SikaEmaco et ne peut être mélangé avec d'autres produits. Pour des applications > 100 mm l'ajout de charge (gravier pur / 30% au maximum) est autorisé.

## APPLICATION

Les supports en béton et toutes les parties métalliques en contact avec SikaEmaco® T 1200 PG doivent être dégelés.

Saturer le support préparé d'eau, de préférence 24 heures, mais au moins 2 heures, avant l'application de SikaEmaco® T 1200 PG. La surface doit être mat-humide, mais sans ruissellement.

SikaEmaco® T 1200 PG peut être appliqué à des températures entre -5°C et +30°C. Ne pas appliquer SikaEmaco® T 1200 PG si la température extérieure doit descendre sous -5°C dans les 24 heures suivant l'application.

Verser SikaEmaco® T 1200 PG en consistance fluide dans le coffrage et tout autour du regard. Vérifier le bon remplissage de SikaEmaco® T 1200 PG sous le cadre. Pour améliorer l'adhérence, appliquer la première couche de SikaEmaco® T 1200 PG de consistance fluide sur le support rugueux à l'aide d'une brosse. Puis appliquer SikaEmaco® T 1200 PG frais sur frais dans l'épaisseur désirée.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

## TRAITEMENT DE CURE

SikaEmaco® T 1200 PG ne nécessite pas de cure particulière.

Si la température ambiante est inférieure à 0°C, couvrir SikaEmaco® T 1200 PG à l'aide d'un matériau isolant et des chiffons secs jusqu'à ce que le mortier soit sec au toucher, de préférence 24 heures ou jusqu'à ce que la zone traitée avec SikaEmaco® T 1200 PG est ouverte à la circulation.

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage à l'eau lorsque le mortier est encore frais. Une fois durci le matériel ne peut être nettoyé que mécaniquement.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

SikaEmacoT1200PG-fr-BE-(07-2024)-1-1.pdf

### FICHE TECHNIQUE

SikaEmaco® T 1200 PG  
Juillet 2024, Version 01.01  
02030200000002149