

## FICHE TECHNIQUE

## Seifert Badigeon Fin

## Peinture minérale fine

## DESCRIPTION

Seifert Badigeon Fin est une peinture de façade minérale de haute qualité à base de chaux hydraulique naturelle, spécialement conçue pour la protection durable et l'embellissement des façades. Convient aussi bien à la rénovation qu'aux nouvelles constructions.

## DOMAINES D'APPLICATION

Le Badigeon Fin s'applique impérativement sur un support sain, perméable à la vapeur, vertical, minéral et absorbant (p.ex. surfaces de chaux ou ciment, briques de parements, plaquettes, cimentages, ...), à condition qu'il soit protégé en haut par un système d'étanchéité tel qu'une toiture, un couvre-mur en pierre, etc.

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

## Base chimique

- Ciment blanc
- Chaux hydraulique
- Craie lavée
- Colorants minéraux
- Produits d'étanchéité
- Additif pour rendre le mortier à poussière réduite

## Conditionnement

Sac de 25 kg.

## Aspect / Couleur

Disponible en 10 couleurs standards, autres couleurs par sac (25 kg) disponible sur demande.

## Durée de conservation

12 mois à partir de la date de production, en emballage d'origine non ouvert, sur des palettes.

## Conditions de stockage

Endroit sec et à l'abri du gel.

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

## Consommation

± 1 kg/m<sup>2</sup> en 2 couches Seifert Badigeon Fin (en fonction du support).

## Température de l'Air Ambiant

+3°C à +27°C

## CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Technologie de poussière réduite.
- Toujours à base de ciment blanc.
- La plus grande gamme de couleurs, également pour de petites quantités.

## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

La technologie exclusive de "Poussière Réduite" permet un meilleur confort de travail (p.ex. moins de poussière dans les poumons pendant le mélange) et une excellente facilité de mise en œuvre.

<b>Temps de durcissement</b>	En fonction des conditions météorologiques et du support.
<b>Délai d'Application</b>	Après séchage du fixateur Fixopierre, la 1 <sup>re</sup> couche de Seifert Badigeon Fin peut être appliquée. Lorsque la 1 <sup>re</sup> couche est complètement sèche, généralement 1 jour plus tard, on pourra appliquer la 2 <sup>e</sup> couche.
<b>Temps d'attente / Recouvrement</b>	Temps d'attente max. à +20°C: ± 2 heures après le mélange.

## INFORMATION SUR LE SYSTÈME

<b>Structure du système</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ En cas de murs absorbants et poreux, toujours appliquer au préalable le primaire Fixopierre (ratio: 50 % Fixopierre + 50 % de l'eau potable).</li> <li>▪ Autres supports ou conditions climatiques chaudes: l'application de Fixopierre est fortement recommandée.</li> <li>▪ Fixopierre favorise l'adhésion, facilitera la maniabilité et permet néanmoins au Seifert Badigeon Fin de respirer à 100 %.</li> <li>▪ Consommation Fixopierre pour fixation: 10 l Fixopierre + 10 l d'eau potable = ± 100 m<sup>2</sup> (selon la porosité).</li> </ul>
-----------------------------	--

## BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Seifert Badigeon Fin ne doit JAMAIS être appliqué sur, e.a.: peintures acryliques, métal, bois, pierres hydrophobes / imprégnées, surfaces horizontales ou inclinées, appuis de fenêtre, ...
- NE JAMAIS appliquer sur des murs sans système d'étanchéité (couvre-mur en pierre, toiture, ...)
- NE JAMAIS utiliser sur des murs creux entièrement isolés (assurez-vous toujours d'une ventilation suffisante dans les murs creux).
- Les creux et les trous de quelques mm ne devront jamais être bouchés avec Seifert Badigeon Fin. Si Seifert Badigeon Fin est appliqué en couche(s) trop épaisse(s), il y a un risque de provoquer des fissures. Solution: utiliser Seifert Badigeon Structuré (peut être appliqué plus épais).
- NE JAMAIS appliquer Seifert Badigeon Fin en cas de pluie (battante) dans les 48 heures.
- NE JAMAIS appliquer Seifert Badigeon Fin en cas de gel (aussi pendant les nuits) dans les 72 heures, NE JAMAIS appliquer sur support trempé, gelé ou en cours de dégel.
- NE JAMAIS appliquer Seifert Badigeon Fin sur une surface trop mouillée (pour éviter des taches d'humidité).
- Des températures élevées sont préjudiciables pour la qualité de Seifert Badigeon Fin (risque de brûler Seifert Badigeon Fin)
- Evitez d'appliquer Seifert Badigeon Fin en plein soleil. Dans ces conditions-là, l'eau de Seifert Badigeon Fin risque de s'évaporer trop vite, ce qui rend le produit plus difficile à brosser, avec un risque supplémentaire de provoquer des fissures et de brûlure.

## DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Mettez toujours un échantillon pour la validation de la teinte, veillez toujours que vous mettiez l'échantillon dans les mêmes conditions climatiques que les travaux de peinture. Enlevez l'échantillon avant de commencer les travaux.
- Les teintes reproduites sur papier (fiches techniques, brochures, ...) doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

## LIMITATIONS

- Un mur traité avec une peinture minérale n'aura jamais un aspect uniforme mais un aspect nuageux, parce que la peinture minérale est perméable à la vapeur. Ces nuances de couleurs n'existent pas lors de l'utilisation de peintures non respirantes (peinture acrylique ou latex).
- Lors du malaxage de Seifert Badigeon Fin, la couleur du mortier aura l'air plus foncée que la couleur de votre choix. La couleur réelle de Seifert Badigeon Fin n'apparaîtra qu'après le séchage de la couche.
- Plus la surface est égale, plus la consommation de Seifert Badigeon Fin est faible. Plus la surface est inégale et poreuse, plus la consommation est élevée.
- Assurez-vous de ne pas appliquer Seifert Badigeon Fin en couches trop épaisses, cela augmentera le risque de fissures. (Seifert Badigeon Structuré peut être appliqué plus épais.)
- Étant un produit respirant, la couleur de Seifert Badigeon Fin changera avec la pluie. Si vous n'aimeriez pas cet aspect nuageux, vous pouvez l'éviter en mettant un hydrofuge par après, à savoir Sikagard Hydrofuge Façade ou 238 Lanko Resist Hydro.
- La couleur finale de Seifert Badigeon Fin est déterminé par le temps de séchage.

# ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

## INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

### ÉQUIPEMENT

Appliquez Seifert Badigeon Fin à la brosse ou au pistolet (pour les grands travaux).

### PRÉPARATION DU SUPPORT

- Le support doit être propre et stable.
  - Propre: Toutes les mousses et les algues doivent être enlevées au préalable. Utilisez Sikagard 715W pour éliminer les mousses, les lichens, les algues et autres contaminants des murs.
  - Stable: Toutes les parties faibles doivent être enlevées. Si nécessaire, réparer les joints avant d'appliquer Seifert Badigeon Fin.
  - Attention: après des réparations majeures des briques ou des joints, attendre 28 jours avant d'appliquer Seifert Badigeon Fin.
- Protégez bien toutes les pièces sensibles (châssis, portes, seuils, pierre naturelle,...), contre le risque d'éclaboussures. Les éclaboussures sont presque impossibles à éliminer par la suite.
- Dans certains cas (surface très sèche, par temps chaud ou venteux) il est également recommandé d'humidifier la surface à l'avance. Ce processus d'humidification peut s'effectuer en 2 phases:
  - la veille: très bien humidifier le mur avec un tuyau d'arrosage.
  - le jour même, avant d'appliquer Seifert Badigeon Fin: humidifier de nouveau légèrement le support. Dans certains cas, il faudra humidifier uniquement le jour même. Cela facilitera l'application de Seifert Badigeon Fin (une surface trop sèche absorbera immédiatement l'eau du mélange) et on verra beaucoup moins les reprises.

### QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉ-TRAITEMENT

Il est vivement conseillé d'appliquer le primaire Fixopierre à l'avance (ratio: 50 % de l'eau potable + 50 % Fixopierre) en cas de murs absorbants et poreux. L'application du primaire respirant Fixopierre facilitera la maniabilité de Seifert Badigeon Fin (il sera plus facile d'étaler le produit à la brosse). Le support sera également plus homogène, ce qui réduit le risque de différences de couleur extrêmes. En outre, il y aura moins de risque de brûler Seifert Badigeon Fin.

### MÉLANGE

Par sac de 25 kg : 2 litres de Fixopierre et ± 15 litres d'eau potable, donc un total de ± 17 litres de liquide. En mélangeant la poudre prêt à l'emploi avec de l'eau

potable, on obtient une peinture minérale. Il n'y a pas de proportion entre la poudre minérale et l'eau potable, la proportion dépendra du support et du résultat souhaité. Le but est d'obtenir une consistance comparable à une peinture normale.

### APPLICATION

- Appliquez Seifert Badigeon Fin toujours en 2 couches.
- La 2<sup>e</sup> couche détermine le résultat final. Seifert Badigeon Fin ne doit pas sécher trop vite (sinon les transitions restent visibles). Pour résoudre ce problème, le mur peut être humidifié en avance pour prolonger le temps de séchage.
- Travailler frais sur frais lors du "branchement" et éviter absolument transitions droites: en cas de séchage trop rapide de Seifert Badigeon Fin, ceux-ci restent visibles.
- Après l'application de la 1<sup>re</sup> couche, des différences peuvent être perceptibles. Ces différences sont dues aux différents temps de séchage (certaines briques sont plus poreuses que d'autres). L'application du primaire Fixopierre avant la pose de Seifert Badigeon Fin réduira ces différences de couleur.
- Le résultat final peut être affecté par des conditions climatiques différentes et par la porosité du support, il est donc recommandé de toujours travailler et finir surface par surface.
- Si Seifert Badigeon Fin sèche trop vite, il est recommandé d'humidifier légèrement le mur après (afin de prolonger le temps de séchage). En cas des températures élevées ou en cas de temps venteux, on devra humidifier Seifert Badigeon Fin à plusieurs reprises. C'est important pour la durabilité et la couleur de Seifert Badigeon Fin et afin de réduire le risque des fissures.

### TRAITEMENT DE CURE

Ajouter au moment de malaxage, uniquement dans la 2<sup>e</sup> couche, 350 ml de 322 Lankofuge Masse par sac de 25 kg, pour améliorer la résistance à l'humidité de Seifert Badigeon Fin. Cet additif réduit la formation d'efflorescences et de salpêtre.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Rincer la brosse/ le pistolet après utilisation à l'eau propre.

### RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

### INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement sto-

#### FICHE TECHNIQUE

Seifert Badigeon Fin

Mai 2025, Version 01.01

02181010400000001

ckés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

**Sika Belgium nv**

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Contact**

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

SeifertBadigeonFin-fr-BE-(05-2025)-1-1.pdf

**FICHE TECHNIQUE**

Seifert Badigeon Fin  
Mai 2025, Version 01.01  
021810104000000001

