

# TECHNISCHE FICHE

## Sika® Reemat Lite

### GLASVEZEL VERSTERKINGSMAT

#### OMSCHRIJVING

Sika® Reemat Lite is een glasvezel versterkingsmat verwerkt in Sikagard® Hygiënische coatingsystemen

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

- Versterking voor in Sikagard® Hygiënische coatingsystemen
- Versterking voor Sikagard® Hygiënische coating de-taillering
- Voor nieuwbouw en renovatieprojecten

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Snel en makkelijk aan te brengen
- Eenvoudig aan te passen aan complexe details
- Garandeert de juiste dikte van de basislaag
- Verbetert de scheuroverbruggende eigenschappen van het systeem
- Verbetert de mechanische eigenschappen van het systeem

#### PRODUCTINFORMATIE

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Chemische basis</b>   | Glasvezelmat met multidirectionele vezels   |
| <b>Verpakking</b>        | Rollen: 1m breed en 50 m lang   |
| <b>Uiterlijk / Kleur</b> | Wit   |
| <b>Houdbaarheid</b>      | Product heeft geen houdbaarheidsdatum, indien correct opgeslagen  |
| <b>Opslagcondities</b>   | Het product dient in de originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking, vlak/liggend en plooi-vrij, in droge omstandigheden te worden opgeslagen bij temperaturen tussen +5°C en +35°C. |
| <b>Dichtheid</b>         | ~ 30 g/m <sup>2</sup>   |

#### SYSTEEMINFORMATIE

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>Systemen</b> | Raadpleeg het respectievelijk productinformatieblad en de systeefiche van het relevante Sikagard hygiënisch coatingsysteem voor gedetailleerde informatie over de systeemopbouw. |
|-----------------|--|

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### VERWERKING

Alvorens het Sikagard® Hygiënische coatingsysteem wordt aangebracht dient de primerlaag -indien toegepast- te zijn uitgehard volgens aangegeven "wachtijd tot overlagen" (raadpleeg het relevante productinformatieblad van de geschikte primer). Kwetsbare delen (leuning(en) enz.) moeten worden beschermd met tape of omwikkeld met plasticfolie.

Sika® Reemat Lite wordt aangebracht in combinatie met Sikagard® Hygiënische coatings. Breng de eerste laag Sikagard® Hygiënische coating aan met een verbruik zoals aangegeven in zijn productinformatieblad/systeeminformatieblad. Maar zoveel vooruit werken zodat de coating nog vloeibaar is op het moment van het inbedden van het glasvezelvlies. Rol Sika® Reemat Lite uit in de natte coatinglaag, en voorkom hierbij het ontstaan van bellen of vouwen. Overlap de Sika® Reemat Lite banen telkens minimaal 5 cm, en zorg dat er voldoende nat product is op de overlapping bij het inbedden van de volgende baan. De verrol waarmee het glasvlies ingebed wordt zou een iets extra materiaal nodig kunnen hebben om nat te blijven, maar zeker niet overvloedig product nemen op de verrol in deze fase. Na het uitharden/verstrijken van de "wachtijd tot overlagen" van het inbeddingsproduct, kan verder gegaan worden met de volgende lagen van het uitgekozen Sikagard® Hygiënische coatingsysteem zoals beschreven in de relevante systeemfiche.

### BEPERKINGEN

De beperkingen zijn afhankelijk van de toegepaste individuele Sikagard® Hygiënische coatings. Raadpleeg het hoofdstuk "Beperkingen" in het relevante productinformatieblad/systeemfiche.

### WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

Contact  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

### WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot handelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaReematLite-nl-BE-(05-2019)-3-1.pdf

TECHNISCHE FICHE  
Sika® Reemat Lite  
Mei 2019, Versie 03.01  
020816110010000009