

FICHE TECHNIQUE

Sika® Separol® Vegetal-50 D

Agent de démoulage différé — Base végétale avec solvant

DESCRIPTION

Sika® Separol® Vegetal-50 D est un agent de démoulage différé à base végétale pour bétons et mortiers, prêt à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-50 D est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantiers et en usines de préfabrication :

- sur tous supports ;
- pour bétons vibrés, non vibrés ou pressés ;
- pour bétons étuvés jusqu'à 50°C ;
- pour béton architectonique.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Haute qualité de parement
- Pour démoulage différé.
- S'applique sur tous supports.

- Pour étuvage jusqu'à 50°C.
- Ne laisse pas de trace huileuse sur le béton après décoffrage ou démoulage.
- Ne tache pas les bétons blancs ou colorés.
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧
	COV	💧
	BIODÉGRADABILITÉ	🔥
🔥 Critère favorable		💧 Critère défavorable

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fût de 210 litres ▪ Conteneur perdu de 1000 litres ▪ Vrac
Aspect / Couleur	Liquide jaune clair.
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine intact, le produit se conserve 3 ans.
Conditions de stockage	Stocker dans un local à l'abri du gel et de toute source de chaleur.
Densité	0,86 à 20°C

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	1 litre de Sika® Separol® Vegetal-50 D permet de traiter 40 à 60 m ² selon la nature du support et les conditions d'application.
Equipement	<ul style="list-style-type: none">▪ Pulvérisateur ou installation pneumatique à poste fixe, pression entre 3 et 6 bar, pour obtenir un taux de recouvrement optimal▪ Brosse▪ Rouleau

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classification des agents de démoulage, 2019.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol® Vegetal-50 D s'emploie pur. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs. Le surplus doit être retiré à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap® est souhaitable avant application de Sika® Separol® Vegetal-50 D.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE
Sika® Separol® Vegetal-50 D
Mai 2025, Version 02.01
02140502100000068

SikaSeparolVegetal-50D-fr-BE-(05-2025)-2-1.pdf

