

MORTIERS POUR CHAPES

SIKASCREED® CHAPE-50



sac: 25 kg
épaisseur: 5-15 cm

Application:



D.P.U.: ~ 45-120 min.
Circulable: après ~ 12 h
Pose carrelage: après ~ 24 h
Pose parquet: après ~ 3 jours

CARACTÉRISTIQUES:

- Prêt à l'emploi
- Idéal pour douches à l'italienne
- Très bonne finition
- Durcissement rapide
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Résistances élevées en compression et en flexion
- Excellente résistance aux chocs et à la fissuration
- Résistance à la compression: $\geq 65 \text{ N/mm}^2$ (après 28 j)

CONSEILS:


- 1 sac = 1,9 l d'eau
- 21 kg/m² par cm
- d'épaisseur de chape

SIKASCREED®-1



sac: 25 kg
épaisseur: 3-6 cm

Application:



D.P.U.: ~ 1 h
Circulable: après ~ 12 h
Pose carrelage: après ~ 24 h
Pose parquet: après ~ 5 jours

CARACTÉRISTIQUES:

- Prêt à l'emploi
- Idéal pour douches à l'italienne
- Très bonne finition
- Durcissement rapide
- Idéal pour les endroits difficiles d'accès
- Résistance à la compression: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (après 28 jours)

CONSEILS:

- 1 sac = 1,8-2,0 l d'eau
- 16-18 kg/m² par cm d'épaisseur de chape

SIKASCREED® BINDER



sac: 25 kg
épaisseur: 4-6 cm

Application:



D.P.U.: ~ 1 h
Circulable: après ~ 12 h
Pose carrelage: après ~ 48 h
Pose parquet: après ~ 7 jours

CARACTÉRISTIQUES:

- Pas prêt à l'emploi
- Remplace le ciment dans la chape
- Idéal pour douches à l'italienne
- Très bonne finition
- Durcissement rapide
- Résistance à la compression: $\geq 25 \text{ N/mm}^2$ (après 28 jours)

CONSEILS:

- 2-2,5 kg/m² par cm d'épaisseur
- Dosage: 250 kg/m³ de sable 0-7


DURCISSEUR DE SURFACE, RÉDUCTEUR DE POUSSIÈRE

PURIGO®-5 S



Bidon 5 l
Transparent

Application:



D.P.U.: ~ 1 h
Circulable: après ~ 12 h
Pose carrelage: après ~ 24 h
Pose parquet: après ~ 7 jours

CARACTÉRISTIQUES:

- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer
- Anti-poussière
- Bonne pénétration
- Durcit les surfaces en béton
- Ne forme pas de films

CONSEILS:

- 0,150 kg à 0,250 kg/m²/basse

