

Sikafloor® EpoCem® Module

Epoxy bindmiddel in waterdispersie

Product

Omschrijving 2-componenten epoxy in waterdispersie. Oplosmiddelvrij.

Toepassingen

Als primer voor Sikafloor-81/82 EpoCem.

Als bindmiddel voor Sikafloor-81/82 EpoCem, Sikagard-720 EpoCem, SikaTop Armatec-110 EpoCem.

Voordelen

- Uitstekende hechtlaag voor Sikafloor 81/82 EpoCem op minerale ondergronden.
- Voorgedoseerde kits.

Productinformatie

Vorm

Uiterlijk / Kleur

Component A : witte vloeistof
Component B : zwarte vloeistof

Verpakking

Voorgedoseerde kit van 4 kg (A+B)
Voorgedoseerde kit van 40 kg (A+B)
Voorgedoseerde vat van 200 kg (Component A : 57 kg / Component B : 143 kg)

Opslag

Opslagcondities

Opslaan in originele, ongeopende verpakking in een vorstvrije plaats.

Houdbaarheid

24 maanden

Technische gegevens

Densiteit

Mengsel A + B : 1,0 kg/l (bij +20°C)



Systeeminformatie

Nota op de uitvoering

Verbruik 0,2 tot 0,4 kg/m² in functie van de poreusheid van de ondergrond

Bij zeer jonge ondergrond, moet men twee lagen aanbrengen met een wachttijd van minimum 12uur en maximum 36uur.

Vorbereiding van de ondergrond De ondergrond moet gezond en bestendig zijn, ontdaan van de niet hechtende delen, cementshuid, olie, vet. Het kan aangebracht worden op vochtige cementondergronden en eveneens op zeer jonge (2 dagen) betonnen ondergronden.

Toepassingsvoorwaarden / beperkingen

Ondergrondtemperatuur Minimum +8°C / Maximum +40°C

Relatieve luchtvochtigheid ~ 80%

Verwerkingsinstructies

Mengverhouding Component A : B = A : B = 1,14 : 2,86 gewichtsdelen

Mengen De component A (witte vloeistof) goed schudden, hieraan component B toevoegen (zwarte vloeistof). Krachtig schudden of mengen met een elektrische menger gedurende tenminste 1 minuut. Het is verboden om water toe te voegen.

Aanbrengen / Gereedschap Met de borstel of de rol. Geen meerdikte aanbrengen. Op poreuze ondergronden (zeer snelle absorptie) nogmaals een impregnatie laag aanbrengen.

Niet instrooien met kwartszand wanneer hij als primer voor de Sikafloor-81/82 EpoCem wordt gebruikt.

Praktische Gebruiksduur ± 45 minuten

Opgelet: Het einde van de gebruiksduur is moeilijk visueel te controleren.

Reiniging gereedschap Reinig alle gereedschap en verwerkingsmaterieel onmiddellijk na gebruik met water. Uitgehard materiaal kan enkel nog mechanisch worden verwijderd.

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtests. De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

