

TECHNISCHE FICHE

Sika[®] Antisol[®] DA

Nabehandelmiddel voor vers beton en mortel

OMSCHRIJVING

Nabehandlungsproduct met hoge bescherming tegen atmosferische invloeden.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Verhinderen van krimp-scheuren door vroegtijdige uitdroging in de plastische fase van verse beton en mortel, voor wegen, autosnelwegen, kanalen, kunstwerken, dunne gewelven, vloerplaten en cementgebasteerde dekvloeren, afwerkingsbepleisteringen, geprefabriceerde betonelementen en betonbuizen.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika[®] Antisol[®] DA laat een dunne dampremmende film na die het beton tegen vroegtijdige uitdroging beschermt.

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Alifatisch gedesaromatiseerd koolwaterstof
Verpakking	Bus van 20 l (verloren verpakking) Vat van 210 l (verloren verpakking)
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Opslaan in de originele, ongeopende en onbeschadigde afgesloten verpakking bij een temperatuur tussen +5°C en +25°C. Beschermen tegen direct zonlicht.
Uiterlijk / Kleur	Vloeibaar, doorschijnend
Dichtheid	0,81 kg/l
Droge stof gehalte	10%

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	100 à 120 g/m ² (6,75 à 8,1 m ² /l) Het verbruik is afhankelijk van de wind, vochtigheid en temperatuur, als ook van de oppervlakteruwheid (gestructureerd of glad / gladgestreken met truweel).
----------	---

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Net als de meeste nabehandelsproducten is dit een offerend product dat mettertijd door slijtage zal verdwijnen. De snelheid van verdwijnen hangt af van de mate van belasting en de dikte van de laag. Indien geen ongelijkmatig uitzicht geoorloofd is, dan het product - nadat het zijn functie uitgeoefend heeft- mechanisch verwijderen.
- Breng het product niet overmatig dik aan, zeker als het later niet zal verwijderd worden, daar het product dan kleverig kan worden aan zijn oppervlak en vuil kan aantrekken.
- Indien er later op het beton een andere bekleding/coating komt, altijd de laag Sika® Antisol® DA eerst mechanisch verwijderen.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sika® Antisol® DA moet in een gelijkmatige laag, zonder druiers aangebracht worden a rato van 100 à 120 g/m² binnen de 30 minuten na het afstrijken van het beton en in ieder geval na het verdwijnen van de waterfilm op het beton.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
Sika® Antisol® DA
Februari 2024, Versie 01.03
021405031000000057