

Sika® Colma-Reiniger

Propriétés physiques

Base chimique	Solvants organiques
Couleur (CSQP ¹⁾ 001-1)	Transparent, incolore
Densité (CSQP 006-3 / ISO 2811-1)	0,85 kg/litre environ
Viscosité ²⁾ (CSQP 029-3 / ISO 3219)	1 mPas environ
Point d'éclair (CSQP 007-1 / ISO 13736)	14°C
Température d'application	5°C - 35°C
Méthode d'application	Chiffon en coton ou papier non pelucheux
Séchage ²⁾	minimum 15 minutes maximum 24 heures
Stockage	Emballage fermé, endroit frais et sec
Conservation	24 mois

¹⁾ CSQP = Corporate Sika Quality Procedure ²⁾ 23°C / 50% humidité relative

Description

Sika® Colma-Reiniger est un solvant exempt de graisse pour le nettoyage des surfaces avant collage et le nettoyage des appareils.

Sika® Colma-Reiniger est fabriqué suivant les règles d'assurance qualité ISO 9001 et 14001 et est produit dans le cadre du 'responsible care'.

Domaines d'application

Sika® Colma-Reiniger est utilisé pour enlever les traces d'huiles de démoulage, de solvants et d'autres polluants de surfaces telles que : métaux légers, acier, acier inoxydable, plastiques renforcés de fibres de verre et caoutchouc.

Sika® Colma-Reiniger ne peut pas être utilisé sur des surfaces absorbantes, synthétiques et laques.

Méthode d'application

Imprégner un chiffon propre ou un papier non pelucheux avec le Sika® Colma-Reiniger et frotter les surfaces à coller pour les nettoyer et enlever les impuretés.

Temps de séchage 15 minutes.

Utiliser ensuite, si nécessaire, les moyens de pré-traitement Sika.

Fermer soigneusement l'emballage après usage.

Ne pas utiliser Sika® Colma-Reiniger sur des surfaces sensibles ou des nouvelles peintures.

Industry



Documentation

La documentation suivante est disponible sur simple demande :
- Fiche de données de sécurité

Emballage

Bidon	1 l
	5 l
	25 l

Important

Pour plus d'informations concernant la manipulation, le stockage et l'élimination de ce produit, consulter la fiche hygiène et sécurité.

Note

Les informations contenues dans la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits SIKA®, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.



Pour plus d'informations :
www.sika.be
www.sika-industry.com

Sika S.A
Division Industrie
Rue Pierre Dupont 167
BE - 1140 Bruxelles
Tél : +32 2 726 16 85
Fax : +32 2 726 28 09

