

TECHNISCHE FICHE

Sikacryl®-625 Fire+

Vuurbestendige ablatieve coating voor lineaire- en penetratie-afdichtingen

OMSCHRIJVING

Het product is een 1-component, ablatieve acrylcoating die wordt gebruikt om de brandbestendigheid van minerale vezels te verbeteren.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor lineaire afdichtingen tot 120 mm in combinatie met een drager van minerale vezels
- Randcoating van SikaSeal-626 Fire Board+ indien geïnstalleerd op de buitenkant van een muur of vloer

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Maximaal 4 uur brandweerstand, afhankelijk van de configuratie
- 1-component, gebruiksklaar, snel en eenvoudig te gebruiken
- Zorgt voor akoestische isolatie

MILIEU-INFORMATIE

- Conformiteit met LEED v4 EQc 2: Materialen met lage emissie

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE markering en DoP voor de Europese Technische Beoordeling ETA 23/0961, gebaseerd op EAD 350141-00-1103:2017 - Brandvertragende en brandwerende producten, lineaire voegen en afdichtingen van tussenruimten
- UL-EU-1319 gebaseerd op EAD 350141-00-1106:2017

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Acryl op waterbasis
Verpakking	Emmer van 3 liter. Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.
Kleur	Wit
Houdbaarheid	12 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij een temperatuur tussen de +5 °C en de +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Dichtheid	~1,3 kg/l (ISO 1183-1)

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerendheid	Raadpleeg "Goedkeuringen/Certificaten" of neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.
-----------------	---

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur +5 °C min. / +50 °C max.

Ondergrondtemperatuur +5 °C min. / +40 °C max., min. +3 °C boven dauwpunttemperatuur

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika toepassingshandleiding voor Sikacryl®-625 Fire+ voor lineaire afdichtingen
- Sika brandpreventie oplossingen voor penetratie afdichting
- Sika toepassingshandleiding voor SikaSeal®-626 Fire Board+ voor penetratie afdichtingen
- Sika brandpreventie oplossingenzoeker voor penetratie afdichtingen
- Brochure Sika brandpreventie oplossingenzoeker

BEPERKINGEN

- Er kunnen kleurvariaties optreden als gevolg van blootstelling aan chemicaliën, hoge temperaturen en/of UV-straling (met name bij de kleurtint wit). Een verandering in kleur is echter puur esthetisch van aard en heeft geen negatieve invloed op de technische prestaties of duurzaamheid van het product.
- Gebruik SikaSeal®-625 Fire+ niet als glasafdichting, voor vloervoegen, sanitaire voegen, of op natuursteen.
- Gebruik SikaSeal®-625 Fire+ niet op bitumineuze ondergronden, natuurlijk rubber, EPDM-rubber of op bouwmaterialen die olie, weekmakers of oplosmiddelen kunnen uitlekken waardoor het afdichtmiddel kan worden aangetast.
- Gebruik SikaSeal®-625 Fire+ niet voor voegen onder waterdruk of voor permanente onderdompeling in water.
- SikaSeal®-625 Fire+ mag alleen worden gebruikt voor toepassingen en in combinatie met producten waarvoor het is getest.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, stevig en homogeen zijn, vrij van olie, vet, stof en losse of broze deeltjes. Sikacryl®-625 Fire+ hecht zicht zonder primers en/of activatoren.

VERWERKING

Raadpleeg de desbetreffende Sika toepassingshandleiding of neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap en uitrusting met water onmiddellijk na gebruik. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen

altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
Sikacryl®-625 Fire+
Oktober 2025, Versie 03.01
020517010040000010

Sikacryl-625Fire+-nl-BE-(10-2025)-3-1.pdf

