

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE

PCE-superplastifiant et hydrofuge de masse pour du béton robuste



DESCRIPTION

Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE X est un superplastifiant / hydrofuge de masse universelle à haute performance pour le béton prêt à l'emploi

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton des classes de consistance F3 à F6
- Béton avec un temps de transport et d'ouvrabilité optimal
- Béton prêt à l'emploi avec peu de perte de consistance
- Béton à faible rapport eau/ciment

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE est basé sur de nouveaux polymères Sika innovants, spécialement conçus et développés pour l'industrie du béton prêt à l'emploi.

Il cause:

- Séparation spatiale des fines
- Meilleure dispersion et mouillage du ciment
- Forces de friction réduites entre le ciment et les granulats
- Baisse du besoin en eau

Ceci donne les propriétés suivantes au béton:

- Faible rapport eau/ciment avec une forte réduction de la consommation en eau (donc des densités et des résistances plus élevées)
- Consistance lisse par la rhéologie élevée (réduisant le temps requis pour la mise en oeuvre et la compaction)
- Bonne conservation de la consistance et maniabilité optimale, même à des températures de béton plus élevées

AGRÈMENTS / NORMES

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - adjuvants superplastifiants à haute réduction d'eau (T3.1/3.2)
- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - adjuvants hydrofuges de masse (T9)
- BENOR Superplastifiant/Haut réducteur d'eau (EN 934-2:2009+A1:2012 T.3.1/T.3.2)
- BENOR Hydrofuge de masse (EN 934-2:2009+A1:2012 T.9)

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE

Mars 2026, Version 01.01

021301011000245873

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Éther polycarboxylate
Conditionnement	Citerne de 1000 L Livraison en vrac 3000 L
Aspect / Couleur	Fluide / brun clair
Durée de conservation	Durée minimale de conservation d'un an dans des récipients scellés. Mélanger avant d'utiliser après des temps de stockage plus longs.
Conditions de stockage	Protéger contre le gel, la forte lumière du soleil et la contamination. Utiliser des citernes et des conteneurs propres lorsqu'ils sont livrés en vrac
Densité	1,037 g/ml $\pm$ 0,020 (à +20°C)
Valeur pH	4,3 ($\pm$ 1,0)
Contenu de matière sèche	19,00 % ($\pm$ 1,90)
Teneur totale en ions chlorure	$\leq$ 0,10 % *
Teneur en Alcalis (Na ₂ O Eq)	$\leq$ 0,5 % * (*) déclaration du fabricant alléguant la DoP

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0,2 – 2,5 % du poids de ciment
Compatibilité	Dans la centrale à béton, nous recommandons d'ajouter Sika® Visco-Crete®-1090 X con. 19% SPL BE directement dans le béton et avant l'ajout d'autres additifs. Afin de profiter de façon optimale du potentiel liquéfiant, nous conseillons lors d'un mélange optimal un temps de mélange mouillé d'au moins 45 secondes. Entamer le dosage fin de l'eau au plus tôt après 2/3 du temps de mélange mouillé en vue d'éviter une consistance trop fluide. Lors du dosage ultérieur sur le chantier, nous recommandons l'utilisation du même superplastifiant que dans la centrale à béton. Si le Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE est ajouté à un camion malaxeur, s'assurer de la répartition uniforme du superplastifiant. Nous recommandons donc de couler le produit sur le béton. Le temps de mélange doit être d'1 minute par m ³ et au moins de 5 minutes au total.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- La certification BENOR du produit indique qu'il existe, sur base d'un contrôle périodique externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état de maintenir afin de garantir en continu la conformité du produit, comme fixé dans les spécifications techniques de référence. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par l'organisme de certification.
- Il existe un risque de retard de prise important en fonction du type de ciment utilisé à la dose maximale.

- Avant utilisation, un essai conforme à la norme EN 206 est nécessaire.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE

Mars 2026, Version 01.01

021301011000245873

BUILDING TRUST



Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-1090 X con. 19% SPL BE
Mars 2026, Version 01.01
021301011000245873

SikaViscoCrete-1090Xcon19SPLBE-fr-BE-(03-2026)-1-1.pdf

