



Sika Monotop[®]-215 Hydrowall

Enduit à base de ciment pour l'imperméabilisation de béton et de la maçonnerie



- Caves, tunnels, cage d'ascenseur
- Réservoir d'eau (non potable)
- Piscines (recouvertes avec étanchéité flexible)
- Douche (recouverte d'un membrane d'étanchéité ETAG 022)
- Murs intérieurs
- Murs intérieurs récemment traités contre la remontée d'humidité
- Plinthes sur la façade extérieure
- Mortier de remplissage derrière les plinthes de sol



Sika MonoTop®-215 Hydrowall

Mortier d'étanchéité et de réparation à base de polymères riche en ciment HSR. Ce mortier monocomposant a une bonne adhérence et est facile à appliquer sur les murs en raison de son grain fin. La bonne conception permet une épaisseur d'application allant jusqu'à 15 mm. (Épaisseur de l'application locale jusqu'à 50 mm)

Sika MonoTop®-215 Hydrowall résiste à la pression positive et négative de l'eau, aux sulfates et possède des capacités protection contre les sels. Cela rend le mortier particulièrement adapté l'imperméabilisation et au ragréage des murs récemment traités contre la montée de l'humidité. Le mortier est disponible en gris et blanc.

CERTIFICATION ET DOCUMENTS

- ✓ Fiche technique du produit
- ✓ Fiche de données de sécurité
- ✓ DoP - Marquage CE EN 998-1



Données techniques

Sika MonoTop®-215 Hydrowall

Base chimique	Ciment
Emballage	25 kg
Durée de conservation	12 mois dans un emballage non ouvert
Épaisseur de l'application	10-15 mm (étanche à partir de 10 mm) Épaisseur de l'application locale jusqu'à 50 mm
Consommation	Environ 1,9 kg de produit/m ² et mm d'épaisseur
Installation de production	Ham Belgique
Quantité par palette	48 sacs
Numéro d'article	Blanc 818460 et gris 818429
Code EAN	Blanc 7612655063380 et gris 7612655063373