

RESIDENTIEEL

SIKAFLOOR®-200 LEVEL




zak: 25 kg
laagdikte: 3-40 mm
(tot 60 mm gevuld*)

C25-F6

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 40 min.
Belooptbaar: na ca. 4 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur**



EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Watervast en vorstbestendig
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
- Druksterkte: >25 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)

TIPS:

- 1 zak = ca. 2,5 m² → 5 mm dik (1,8 kg/m²/mm)
- 1 zak = 4,50 l water

SIKAFLOOR®-300 LEVEL




zak: 25 kg
laagdikte: 1-10 mm
(tot 20 mm gevuld*)

C30-F7

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 30 min.
Belooptbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur**



EIGENSCHAPPEN:

- Hoge hardheid en sterkte
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Watervast en vorstbestendig
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
- Druksterkte: >30 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)

TIPS:

- 1 zak = ca. 3 m² → 5 mm dik (1,5 kg/m²/mm)
- 1 zak = 4,50 l water

* Gevuld met kwartsand ø 0,1 - 0,3 mm

** Wachtijd voor overlaagbaarheid is steeds afhankelijk van dikte egaline

VEZELVERSTERKT

SIKAFLOOR®-201 FIBERLEVEL




zak: 20 kg
laagdikte: 3-50 mm

C25-F6

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 40 min.
Belooptbaar: na ca. 4 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur*



EIGENSCHAPPEN:

- Vezelversterkt
- Geschikt voor vloerverwarming
- Bureaustoelbestendig
- Watervast en vorstbestendig
- Zeer emissiearm/emicode EC1 Plus R
- Druksterkte: >25 N/mm² (na 28 dagen/+23°C)

TIPS:

- 1 zak = ca. 2 m² → 5 mm dik (1,8 kg/m²/mm)
- 1 zak = 3,60 l water

SIKAFLOOR®-4020 FIBERLEVEL




zak: 20 kg
laagdikte: 3-20 mm

C35-F7

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 30 min.
Belooptbaar: na ca. 2 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur*



EIGENSCHAPPEN:

- Hybride technologie gips/cement
- Vezelversterkt, snelle uitharding
- Pompen mogelijk
- Heel lage spanningsopbouw
- Castor wieltest
- Egalisatie van o.a. hout en anhydriet**
- Druksterkte: >35 N/mm² (na 28 dagen)

TIPS:

- 1 zak = ca. 3 m² → 5 mm dik (1,6 kg/m²/mm)
- 1 zak = 4,4 l water

* Wachtijd voor overlaagbaarheid is steeds afhankelijk van dikte egaline

** In combinatie met Sikafloor®-01 Primer of Sikafloor®-03 primer

INDUSTRIEEL

SIKAFLOOR®-LEVEL-30




zak: 25 kg
laagdikte: 4-30 mm

C40
R3 herstmortel

Toepassing:



Verwerkbaar: ca. 25 min.
Belooptbaar: na ca. 3 uur
Overlaagbaar: na ca. 24 uur*



EIGENSCHAPPEN:

- Geschikt voor zwaar verkeer en vorkheftrucks
- Geschikt als toplaag met Sikagard-790 All-in-One als coating
- Geschikt voor vloerverwarming
- Vorst- en dooizoutbestendig
- Zeer lage emissies - EC1
- Druksterkte: >40 N/mm² (na 28 dagen/+20°C)
- Industrieel

TIPS:

- 1 zak = ca. 2,5 m² → 5 mm dik (1,8 kg/m²/mm)
- 1 zak = 5-5,25 l water

* Wachtijd voor overlaagbaarheid is steeds afhankelijk van dikte egaline