

FICHE TECHNIQUE

SikaPaver®- 800 Color

Réducteur d'efflorescence avec agent de charge et de compactage pour une finition de surface lisse

DESCRIPTION

SikaPaver®- 800 Color est un réducteur d'efflorescence pour les éléments préfabriqués de couleurs vives qui incorpore une aide de remplissage et de compactage avec effet antiadhésif. Il a été développé spécialement pour les pavements à surfaces lisse.

DOMAINES D'APPLICATION

- Pavement, en particulier pour les surfaces et les bases de mélange colorées
- Carreaux en béton fabriqués à partir de béton demi-sec
- Éléments d'aménagement paysager et de jardin colorés

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Agent hydrophobe avec adjuvant de remplissage et de compactage pour réduire l'efflorescence
- Coloration plus uniforme et intensive du béton avec un risque réduit d'adhésion sur la surface
- Augmente la durabilité

SikaPaver®- 800 Color améliore la dispersion et le mouillage du ciment, des additifs et des pigments, et permet ainsi d'atteindre la densité cible en un temps plus court ou la réduction de la teneur en pores avec le même effort de compactage.

SikaPaver®- 800 Color augmente la tension superficielle de l'eau et réduit ainsi l'effet adsorbant du béton.

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et DoP selon EN 934-2 Excipients pour béton, mortier et mortier d'injection - Excipients réducteurs d'eau/plastifiants (T2)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Oléate
Conditionnement	IBC : 1.000 kg poids net
Aspect / Couleur	Liquide / jaune clair
Durée de conservation	12 mois à partir de la date de production, si entreposé correctement dans son emballage d'origine non ouvert. Après un stockage prolongé, agiter le produit avant utilisation.
Conditions de stockage	Protéger du gel, de la lumière de soleil intense et de la contamination. En cas de livraison en vrac, les réservoirs et les équipements utilisés doivent être propres.
Densité	1,00 kg/dm ³ à +20 °C
Valeur pH	Env. 11
Teneur totale en ions chlorure	≤ 0,10 %

FICHE TECHNIQUE

SikaPaver®- 800 Color

Mars 2026, Version 04.01

021404061000000153

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0,2 - 0,6 % de poids du liant (ciment + cendres volantes)
Distribution	SikaPaver®- 800 Color doit être ajouté avec l'eau de mélange ou introduit à la fin du processus de mélange. Le temps de mélange nécessaire après le dosage du mélange dépend du mélangeur individuel.
Restrictions	Avant utilisation, des tests d'adéquation doivent être effectués. La réduction de l'efflorescence la plus commune (dans les espaces horizontaux entre les couches individuelles des pavés) nécessite une structure de béton dense et hydrophobique pour les mélanges de base et de surface. Un compactage suffisant du béton de base et de face est essentiel pour garantir les paramètres de performance ciblés des éléments en béton demi-sec fabriqués. Pour de plus amples informations et conseils, veuillez contacter le service technique. SikaPaver®- 800 Color n'est pas approprié pour utilisation dans le béton coulé humide.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaPaver®- 800 Color
Mars 2026, Version 04.01
021404061000000153

SikaPaver-800Color-fr-BE-(03-2026)-4-1.pdf