

TECHNISCHE FICHE

Sika® Ucrete® TCCS

(formerly Ucrete® TCCS)

Zwaar belastbare, kleurstabiele top laag voor een verbeterde uitstraling

PRODUCTOMSCHRIJVING

Sika® Ucrete® TCCS is een 3-delige, zwaar belastbare, snel uithardende harsgebaseerde top laag. Het biedt een hoogesthetische, kleurstabiele, matglanzende afwerking voor de Sika® Ucrete® CS vloersystemen.

TOEPASSING

Sika® Ucrete® TCCS wordt gebruikt als bovenlaag voor Sika® Ucrete® vloersystemen.

Opmerking:

- Het product mag alleen worden gebruikt door ervaren professionals.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Deskundige installatie door volledig getrainde en gecertificeerde plaatsers
- Zeer goed bestand tegen vlekken van een specifiek assortiment chemische- en voedingsproducten
- Zeer goede weerstand tegen UV-blootstelling
- Goede weerstand tegen vergeling zorgt voor langdurige kleurstabiliteit
- Snelle uitharding
- Geen aantasting van voedingsmiddelen vanaf het einde van het opmengen
- Goede temperatuurbestendigheid

TESTRAPPORTEN / CERTIFICATEN

- Halal Certification Europe (HCE), Sika® Ucrete®, WH-FC, certificaatnr. 21453-2/1/1/Y1
- Geschiktheid voedings- en drankenfaciliteiten, Sika® Ucrete®, HACCP, testrapportnr. I-PE-769-SA-2-RG-06b
- Indoor Air Comfort Gold EN 16516, Sika® Ucrete®, Eurofins, certificaatnr. IACG-321-01-01-2023

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Acryl	
Verpakking	7,35 kg Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianties.	
Kleur	Uitgeharde kleur	Grijs, lichtgrijs, crème, geel, heldergeel, groen, lichtgroen, groen/bruin, rood, oranje, blauw, lichtblauw.
Houdbaarheid	Raadpleeg altijd de uiterste houdbaarheidsdatum van de afzonderlijke verpakking.	
Opslagcondities	Het product moet in een originele, ongeopende en onbeschadigde verzegelde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.	

TECHNISCHE INFORMATIE

Hechtsterkte bij trek	> 2,0 N/mm ² (betonbreuk)	(EN 1542)
Chemische bestendigheid	Laboratorium -gedefinieerde resistentie tegen vele individuele chemicaliën. Neem alvorens verder te gaan, contact op met de technische dienst van Sika voor specifieke informatie.	

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	Systeem	Verbruik	Zone
	Sika® Ucrete® CS10	0,4–0,6 kg/m²	12–18 m² per eenheid
	Sika® Ucrete® CS10 AS	0,4–0,6 kg/m²	12–18 m² per eenheid
	Sika® Ucrete® CS20	0,7–0,9 kg/m²	8–10 m² per eenheid
	Antislip R13		
	Sika® Ucrete® CS20	1,0–1,2 kg/m²	6–7 m² per eenheid
	Antislip R12		
	Sika® Ucrete® CS20 AS	0,7–0,9 kg/m²	8–10 m² per eenheid
	Sika® Ucrete® CS30	1,0–1,2 kg/m²	6–7 m² per eenheid
Opmerking: Verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met bijkomend materiaal vanwege de poreusheid van het oppervlak, het oppervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan op een testgebied om het exacte verbruik voor de specifieke ondergrondcondities en de voorgestelde toepassingsapparatuur te berekenen.			
Producttemperatuur	Maximum	+22 °C	
	Minimum	+12 °C	
Omgevingstemperatuur	Maximum	+22 °C	
	Minimum	+12 °C	
Dauwpunt	Pas op voor condensatie. De ondergrond en het niet-uitgeharde aangebrachte vloermateriaal moeten ten minste +3 °C boven het dauwpunt liggen om het risico van condensatie of uitbloeiing op het oppervlak van het toegepaste product te verminderen. Lage temperaturen en hoge vochtigheidsgraad verhogen de kans hierop.		
Ondergrondtemperatuur	Maximum	+22 °C	
	Minimum	+10 °C	
Uithardingstijd	De vloer kan na 2 uur weer in gebruik worden genomen. Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden.		
Wachttijd / Overlagen	Minimum	2–3 uren	
	Maximum	48 uren	
Opmerking: Tijden zijn bij benadering en worden beïnvloed door veranderende omgevingsomstandigheden, met name de temperatuur en de relatieve vochtigheid.			

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) - Verplichte opleiding.

Vanaf 24 augustus 2023 is een adequate opleiding vereist voor industrieel of professioneel gebruik van dit product. Ga voor meer informatie en een link naar de training naar www.sika.com/pu-training.



VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Het aanbrengen moet worden uitgevoerd door volledig getrainde en gelicentieerde Sika® Ucrete® platers

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

SikaUcreteTCCS-nl-BE-(04-2025)-1-1.pdf

TECHNISCHE FICHE
Sika® Ucrete® TCCS
April 2025, Versie 01.01
02081400000002019