

TECHNISCHE FICHE

Sikalastic® Primer PVC

1-component polyurethaanprimer voor de hechting van Sikalastic® vloeibare waterdichtingssystemen op Sarnafil/Sikaplan PVC dakmembranen

OMSCHRIJVING

Sikalastic® Primer PVC is een 1-component, helderrode polyurethaan primer voor consistente en duurzame hechting tussen Sarnafil/Sikaplan PVC dakmembranen en Sikalastic vloeibare waterdichtingssystemen voor het dak.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sikalastic® Primer PVC is alleen geschikt voor gebruik door ervaren professionals.

Primer voor details werkt met Sikalastic® vloeibare waterdichtingssystemen op Sarnafil® en Sikaplan® PVC dakmembranen.

Geschikte ondergronden: Nieuwe installaties (minder dan 3 jaar oud) van de volgende membranen:

- Sikaplan G , SG, SGK, S
- Sikaplan VG, VGW, VGWT
- Sarnafil G 410, G 476
- Sarnafil S 327
- Andere PVC membranen moeten getest worden

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- 1-component - eenvoudig en gebruiksklaar
- Verbeterde hechting met Sarnafil® PVC membranen
- Snelle uitharding - overcoating mogelijk na maximaal 2 uur

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polyurethaanverbinding op basis van solventen
Verpakking	Aluminium flessen van 1.000 ml, 4 aluminiumflessen per doos
Uiterlijk / Kleur	Rood
Houdbaarheid	9 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, in droge omstandigheden aan een temperatuur tussen de +5 °C en de +30 °C. Hogere opslagtemperaturen kunnen de houdbaarheid van het product verkorten. Ook moeten de aanbevelingen voor opslag in het veiligheidsinformatieblad geraadpleegd worden.
Dichtheid	~0,83 kg/l (+23 °C)
Viscositeit	~1 mPa·s (+23 °C / 50 % RV)
Vaste stofgehalte in gewicht	6 %

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	70 - 100 ml/m ²
Omgevingstemperatuur	+5 °C min. / +35 °C max.
Dauwpunt	Opgelet voor condensatie. De ondergrond en het onuitgehard product moeten ten minste ≥ 3 °C boven het dauwpunt zijn.
Ondergrondtemperatuur	+5 °C min. / +35 °C max.
Vochtgehalte ondergrond	Zichtbaar vrij van vocht en condensatie
Wachttijd / Overlagen	30 minuten tot 24 uren (kan variëren afhankelijk van de weersomstandigheden)

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Niet gebruiken bij nat weer of op natte oppervlakken
- Bij gebruik van Sikalastic Primer PVC voor afwerkingsdetails - in combinatie met Sika Liquid Applied Membrane (LAM) daksystemen zijn zekere beperkingen van toepassing.
- Niet gebruiken bij omgekeerde daken.
- Bij het toepassen op afwerkingsdetails kunnen andere materialen worden aangetroffen - raadpleeg de technische fiche of relevante Sika vloeibare waterdichtingssystemen documentatie.
- Niet gebruiken op plaatsen waar langdurig water kan blijven staan.
- Oppervlaktetemperaturen die waarschijnlijk regelmatig boven de 80 °C komen kunnen de levensduur verkorten.
- Gebruik waar mogelijk lichte kleuren van geselecteerde Sika waterdichtingssystemen om de oppervlaktetemperatuur te verlagen.
- Daken moeten correct zijn ontworpen volgens de lokale normen, deze kunnen worden gedefinieerd als gewoonlijk 2 % of 1:40.
- Niet aanbrengen in de buurt van een luchtinlaatopening van een draaiende airco.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDKWALITEIT

De oppervlakken moeten schoon, droog, vrij van strip-

middelen en vrij van olie, vet, silaan, zouten, siliconen, siloxaan en andere chemicaliën die voor een slechte hechting zouden kunnen zorgen.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Alle oppervlakken die moeten worden gecoat, moeten grondig worden gereinigd met conventionele middelen. Voorafgaand aan het aanbrengen van de Sikalastic® Primer PVC reinig met Sarna Cleaner of Sika-Trocal Cleaner L100 en laat het oppervlak minimaal 15 minuten drogen bij 23 °C en 50 % RV. Afhankelijk van het klimaat kan de uitharding sneller of langzamer verlopen. **Raadpleeg de werkbeschrijving voor gedetailleerde informatie over de kwaliteit/voorbereiding van ondergrond en de primer.**

VERWERKING

Schud het blikje Sikalastic® Primer PVC voor het aanbrengen. Breng een dunne maar volledig afdekkende laag Sikalastic® Primer PVC aan met een oplosmiddelbestendige borstel of naaldvilt applicator. Sikalastic® Primer PVC mag slechts eenmaal worden aangebracht. Er moet op worden toegezien dat de toepassing een adequate en uniforme dekking biedt. Laat de primer voldoende drogen (zie de tabel wachttijd / overcoating) voordat u overlaagd. **Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over het gedetailleerd beschrijven van PVC/TPO-membranen werkbeschrijving.**

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met Sika® Thinner C.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika

met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

Sikalastic® Primer PVC

Februari 2026, Versie 03.01
020915951000000022

SikalasticPrimerPVC-nl-BE-(02-2026)-3-1.pdf

