

TECHNISCHE FICHE

Sika® ViscoCrete®-211 con. 30% SPL BE

PCE-vloeimiddel met snelle inmengtijd



OMSCHRIJVING

Sika® ViscoCrete®-211 con. 30% SPL BE is een veelzijdige superplastificeerder voor de betrouwbare productie van beton in de prefab-fabriek op basis van polycarboxylaatether.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Voor alle beton in de prefab-fabriek
- Beton in de consistentieklassen F3 tot F6
- Zelfverdichtend beton (ZVB)

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Optimale beginsterkte voor standaardtoepassingen
- Compatibiliteit met vele cementsoorten
- Korte inmengtijd
- Door het robuuste karakter van de polymeren kunnen schommelingen in de grondstoffen opgevangen worden door aanpassing van de dosering

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 934-2 - Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - hoogwaardig waterreducerende/superplastificerende hulpstoffen (T3.1/3.2)
- BENOR Superplastificeerder/Sterk waterreducerder (EN 934-2:2009+A1:2012 T.3.1/T.3.2)

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Polycarboxylaatether
Verpakking	IBC 1000 L Bulkleveringen vanaf 3000 L
Uiterlijk / Kleur	Vloeibaar, lichtbruin
Houdbaarheid	1 jaar houdbaar in afgesloten, onbeschadigde verpakking. Na lange opslagtijd, mengen voor gebruik.
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en vervuiling. Bij levering in bulk moeten de tanks en containers zuiver en vrij zijn van restanten van andere producten.
Dichtheid	1,061 g/ml ± 0,020 bij +20 °C
pH-Waarde	3,2 (± 1,0)

TECHNISCHE FICHE

Sika® ViscoCrete®-211 con. 30% SPL BE

Maart 2026, Versie 01.01

021301011000245877

Droge stof gehalte	30,10 % (± 1,51 %)
Totale chloride-ionen gehalte	≤ 0,10 % (*)
Alkaligehalte (Na ₂ O Eq)	≤ 1,0 % (*) (*) verklaring van de fabrikant ontleend aan de DoP

VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen dosering	0,2 - 2,0 % van het cementgewicht. Initiële testen conform EN 206 zijn vereist.
---------------------	--

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Voor gebruik is een test volgens EN 206 nodig.
- Er is een mogelijkheid van een belangrijke bindingsvertraging in functie van het gebruikte cementtype bij een maximale dosering.
- De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

In de betoncentrale raden wij aan om Sika® ViscoCrete®-211 con. 30% SPL BE aan het beton toe te voegen aan het einde van de watertoevoeging en vóór toevoeging van andere toeslagstoffen. Om het potentieel van het vloeibaar makend vermogen optimaal te benutten, adviseren wij een natte mengtijd van ten minste 45 seconden voor een optimale menging. Begin op zijn vroegst na 2/3 van de natte mengtijd met het fijn doseren van het water om een te vloeibare consistentie te vermijden. Voor verdere dosering ter plaatse raden we aan dezelfde superplastificeerder te gebruiken als in de betoncentrale. Als Sika® ViscoCrete®-211 con. 30% SPL BE wordt toegevoegd aan een mixerwagen, zorg er dan voor dat de superplastificeerder gelijkmatig wordt verdeeld. We raden daarom aan het product op het beton te gieten. De mengtijd moet één minuut per m³ bedragen en minstens 5 minuten in totaal.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou

in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE
Sika® ViscoCrete®-211 con. 30% SPL BE
Maart 2026, Versie 01.01
021301011000245877

SikaViscoCrete-211con30SPLBE-nl-BE-(03-2026)-1-1.pdf