

FICHE TECHNIQUE

Sika ViscoFlow®-37 con. 32% SPL BE

Superplastifiant PCE à effet stabilisant



DESCRIPTION

Sika ViscoFlow®-37 con. 32% SPL BE est un superplastifiant économique pour béton prêt à l'emploi avec des propriétés stabilisantes. Particulièrement adapté à l'addition de fibres de polypropylène pour une plus grande résistance au feu.

DOMAINES D'APPLICATION

- Béton des classes de consistance F3 à F6.
- Béton avec fibres anti-feu.
- Béton prêt à l'emploi avec durée de transport et mise en œuvre allongée
- Béton prêt à l'emploi avec des dosage économique
- Béton prêt à l'emploi à faible teneur en E/C

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Sika ViscoFlow®-37 con. 32% SPL BE est basé sur de nouveaux polymères innovateurs de Sika, conçu spécialement pour les centrales de béton.

On obtient :

- Dispersion des particules fines
- Dispersion et humidification améliorées du ciment
- Friction réduite entre le ciment et les agrégats
- Stabilisation de la pâte cimentreuse
- Durée de mise en œuvre plus longue

Il en résulte pour le béton :

- Un facteur E/C bas grâce à la forte réduction de la quantité d'eau (entraînant une densité et résistances plus élevées)
- Une consistance fluide par la rhéologie élevée (réduisant les coûts pour la mise en œuvre et le compactage)
- Maintient plus longtemps la consistance d'ouvrabilité même à des températures de béton élevées
- Montée en résistance rapide, aussi en hiver

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - adjuvants superplastifiants à haute réduction d'eau (T3.1/3.2)
- BENOR Superplastifiant/Haut réducteur d'eau (EN 934-2:2009+A1:2012 T.3.1/T.3.2)

FICHE TECHNIQUE

Sika ViscoFlow®-37 con. 32% SPL BE

Mars 2026, Version 01.01

021301011000246037

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Éther polycarboxylate
Conditionnement	Citerne: 1000 l Livraison en vrac: sur demande
Aspect / Couleur	Liquide, brunâtre
Durée de conservation	12 mois dans un emballage non entamé. Après un stockage prolongé, remuer le produit
Conditions de stockage	Protéger contre le gel, le soleil intense et la contamination. Si livré en vrac, les tanks et les réservoirs doivent être exempts de résidus de livraisons précédentes
Densité	1,070 g/ml $\pm$ 0,020 (+20 °C)
Valeur pH	5,0 ($\pm$ 1,0)
Contenu de matière sèche	33,05 % ($\pm$ 1,65%)
Teneur totale en ions chlorure	$\leq$ 0,10 % *
Teneur en Alcalis (Na ₂ O Eq)	$\leq$ 0,5 % * (*) déclaration du fabricant alléguant la DoP

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé	0,2 - 2,5 % du poids du ciment
Distribution	En cas d'ajout immédiat en usine, nous recommandons d'ajouter Sika ViscoFlow®-37 con. 32% SPL BE au béton à la fin du dosage d'eau et avant les autres additifs pour béton. Pour obtenir une utilisation optimale de la capacité de liquéfaction, nous recommandons un temps de mélange humide d'au moins 45 secondes avec un mélange optimal. Commencez par un dosage fin d'eau après au moins 2/3 du temps de mélange humide pour éviter des consistances excessives. Lors du dosage sur chantier, nous recommandons d'utiliser le même superplastifiant que celui utilisé en usine. Lors de l'ajout au camion malaxeur, une répartition uniforme du superplastifiant dans le béton doit être assurée. Pour cela nous recommandons d'ajouter le superplastifiant sur le béton. Le temps de mélange doit être de 1 minute par m ³ , mais au moins 5 minutes.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- La certification BENOR du produit indique qu'il existe, sur base d'un contrôle périodique externe, un niveau de confiance suffisant que le licencié est en état de maintenir afin de garantir en continu la conformité du produit, comme fixé dans les spécifications techniques de référence. La présente fiche BENOR contient les performances des caractéristiques déclarées par le fabricant et est vérifiée par l'organisme de certification.
- Avant utilisation, un essai conforme à la norme EN 206 est nécessaire.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à

l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika ViscoFlow®-37 con. 32% SPL BE
Mars 2026, Version 01.01
021301011000246037

SikaViscoFlow-37con32SPLBE-fr-BE-(03-2026)-1-1.pdf