

Sika® Tile Promoter

Vorbereidende bewerking van de ondergrond voor glas-, keramiek- en glazuurtegels

Product

Omschrijving Transparant solventgebaseerd silaan.

Toepassingen

Sika® Tile Promoter is speciaal ontworpen om een optimale hechting te bekomen op geglazuurde en keramiektegels met Decothane Clearglaze en andere watergebaseerde coatingsystemen van Sika. Met Sika® Tile Promoter wordt ook een optimale hechting van Decothane Clearglaze Walls op glas verkregen.

Eigenschappen / Voordelen

- Geen voorafgaand opschuren van de ondergrond nodig.
 - Veiliger dan agressief etsende producten.
-

Productinformatie

Vorm

Uiterlijk / Kleur Kleurloze vloeistof

Verpakking Bus van 1 en 5 liter

Opslag

**Opslagcondities /
Houdbaarheid** Maximaal 6 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in originele ongeopende verpakking bij een temperatuur van +25°C.

Technische gegevens

Densiteit 0,79 kg/l

Vlampunt 12°C

Droogtijd 5 - 15 minuten
Voor een optimaal resultaat, Sika® Tile Promoter overschilderen zodra deze droog is (wat 5 tot 15 min. duurt) maar zeker binnen het uur na het drogen.



Systeminformatie

Nota op de uitvoering

Verbruik 60 m²/l

Vorbereiding van de ondergrond De ondergrond moet grondig gereinigd en ontvet worden.

Uitvoering

Verwerking / Gereedschap De Sika[®] Tile Promoter zo dun mogelijk met een doordrenkte vod over het droge oppervlak uitsmeren. Decothane Clearglaze aanbrengen zodra de Sika[®] Tile Promoter droog is. Voor andere watergebaseerde coatings eerst Sika[®] Bonding Primer aanbrengen zodra de Sika[®] Tile Promoter droog is.

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten. De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Voor verdere informatie m.b.t. de verwerking van dit product, contacteer Sika Nazareth op het telefoonnummer 09/381 65 00.

Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België
Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

