

Sika® Primer-21 W

Kunsthars gebaseerde primer voor gips of cementachtige oppervlakken

Product

Omschrijving

Sika® Primer-21 W is een primer op basis van epoxyharsen, vulstoffen en specifieke additieven in een waterige dispersie, te gebruiken als basislaag of als hechtbrug op verschillende soorten ondergronden.

Toepassingen

- Behandeling van absorberende of redelijk absorberende oppervlakken, zoals: beton, cementgebonden deklagen, gips, gipskartonplaat, anhydriet, hout en houtvezelplaat voor het aanbrengen van tegellijmen, dunpleister of cementachtige zelfnivellerende materies.
- Voor het aanbrengen van C2-geclassificeerde (EN 12004) tegellijmen en dunpleisters op niet-absorberende oppervlakken, zoals: keramische tegels (geglazuurde bakstenen, gepolijste stenen enz.), epoxyharsen, steenmaterialen, PVC, linoleum.

Productinformatie

Vorm

Uiterlijk / Kleur

Lichtblauwe vloeistof

Verpakking

Bus van 2 kg
 Bus van 5 kg

Opslag

Opslagcondities / houdbaarheid

6 maanden vanaf de productiedatum indien opgeslagen in de oorspronkelijke verpakking, in een droge omgeving, beschermd tegen vorst en hoge temperaturen.

Technische gegevens

Densiteit

~ 1,1 kg/l

pH

7,5 - 8

Wachttijd tot overlagen

~ 1 - 3 u bij +23°C en 50% R.V.; gemiddeld 2 u. / maximaal. 24 u.

Hogere temperaturen verkorten de aangegeven duur; omgekeerd duurt het langer bij lagere temperaturen. Het aangebrachte Sika® Primer-21 W mag niet kleven.



Systeminformatie

Nota op de uitvoering

Verbruik 100-150 g/m² al naargelang de absorptie van de ondergrond

Uitvoering

Ondergrond Sika® Primer-21 W moet worden aangebracht op absorberende en niet-absorberende ondergronden zoals: oude keramische tegels, hout, PVC, linoleum, cement gebaseerde ondergronden, gips en anhydriete ondergronden, gipskartonplaten. Oude epoxyharlagen moeten goed worden ontvet of gestraald voor het aanbrengen van Sika® Primer-21 W
Het restvocht in de hierboven vermelde op gips gebaseerde oppervlakken moet minder zijn dan 0,5 % voordat het product mag worden aangebracht.

Verwerking Het product voor gebruik goed schudden.
Breng Sika® Primer-21 W in een enkele laag aan met een borstel, platte kwast of verfrol tot het betreffende oppervlak volledig bedekt is. Onbehandelde zones zijn gemakkelijk zichtbaar dankzij de lichtblauwe kleur van het product.
Sika® Primer-21 W mag geen film vormen op het oppervlak, het is daarom aangeraden om in geval van weinig absorberende ondergronden het product te verdunnen met water in een verhouding van max. 1:1.

Reiniging Met water. Uitgehard product kan enkel mechanisch verwijderd worden.

Opmerking voor aanbrengen / Beperkingen Niet aanbrengen op:
■ Ondergronden die permanent in contact staan met water
■ Bij temperaturen onder 5 °C of boven 35 °C
■ Buiten.

Alleen aanbrengen op perfect droge ondergronden.

Niet gebruiken om cementachtige ondergronden te verharden/verstevigen.

Niet gebruiken om zwembaden, douchecabines enz. waterdicht te maken.

Als u parket moet bevestigen, gebruik dan hechtmiddelen op basis van polyurethaan uit het SikaBond® gamma.

Waardenbasis Alle technische gegevens in dit productinformatieblad zijn gebaseerd op laboratoriumtesten.
De effectief gemeten waarden kunnen enigszins afwijken door omstandigheden waar wij geen controle over hebben.

Lokale beperkingen Noteer dat de prestaties van dit product van land tot land kunnen verschillen als gevolg van specifieke lokale voorschriften. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor een exacte beschrijving van de toepassingsgebieden.

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Herinnering Onze producten dienen zorgvuldig te worden opgeslagen, aangebracht en gehanteerd.

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.



Sika nv
Pierre Dupontstraat 167
BE-1140 Evere
België

Tel. +32 2 726 16 85
Fax +32 2 726 28 09
www.sika.be

