

FICHE TECHNIQUE

Sikalastic® Primer PVC

Primaire polyuréthane monocomposant pour l'adhérence du système d'étanchéité liquide Sikalastic® sur des membranes de toiture Sarnafil/Sikaplan

DESCRIPTION

Sikalastic® Primer PVC est un primaire polyuréthane rouge transparent, monocomposant, pour une adhérence constante et durable entre les membranes de toiture Sarnafil®/Sikaplan® PVC et les systèmes d'application liquide pour toitures Sika® Liquid Applied Membrane (LAM).

DOMAINES D'APPLICATION

Sikalastic® Primer PVC est destiné uniquement à des utilisateurs professionnels expérimentés.

Primaire pour les détails de finition avec les systèmes de membranes liquides, Sika® Liquid Applied Membrane (LAM), appliquée sur les membranes de toiture en PVC Sarnafil® et Sikaplan®.

Supports adéquats : Nouvelles installations (moins de 3 ans) des membranes suivantes :

- Sikaplan G , SG, SGK, S
- Sikaplan VG, VGW, VGWT
- Sarnafil G 410, G 476
- Sarnafil S 327
- Les autres membranes PVC doivent être testées

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Monocomposant - facile et prêt à l'emploi
- Améliore l'adhérence au membranes Sarnafil® PVC
- Durcissement rapide - surcouchage possible après 2 heures maximum

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Composé de polyuréthane à base de solvants
Conditionnement	Flacons en aluminium de 1.000 ml, 4 flacons par boîte
Aspect / Couleur	Rouge
Durée de conservation	9 mois à partir de la date de production
Conditions de stockage	Le produit doit être stocké correctement dans son emballage original, non ouvert et non endommagé, scellé, dans des conditions sèches à une température comprise entre les +5 °C et les +30 °C. Des températures de stockage plus élevées peuvent réduire la durée de conservation du produit. Il convient également de se reporter aux recommandations de stockage figurant dans la fiche de données de sécurité.
Densité	~0,83 kg/l (23 °C)
Viscosité	~1 mPa·s (+23 °C / 50 % HR)
Extrait sec en poids	6 %

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Consommation	70 - 100 ml/m ²
Température de l'Air Ambiant	+5 °C min. / +35 °C max.
Point de rosée	Attention à la condensation. Le support et le matériau non durci doivent être ≥ 3 °C au-dessus du point de rosée.
Température du support	+5 °C min. / +35 °C max.
Humidité du support	Visiblement exempt d'humidité et de condensation
Temps d'attente / Recouvrement	30 minutes à 24 heures (peut varier en fonction des conditions météorologiques)

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer par temps humide ou sur des surfaces mouillées.
- Lors de l'utilisation de Sikalastic® Primer PVC seulement pour les détails de finition - en conjonction avec les systèmes de toiture à Sika Liquid Applied Membrane (LAM) certaines limitations environnementales s'appliquent.
- Ne pas utiliser dans des situations de toit inversé.
- Lors de l'application aux détails de finition, d'autres matériaux peuvent être rencontrés - Veuillez consulter la fiche technique des systèmes Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) de toiture pertinents.
- Ne pas utiliser dans les zones susceptibles d'être exposées pendant des périodes prolongées à de l'eau stagnante.
- Les températures de surface susceptibles de dépasser régulièrement 80 °C peuvent réduire la durée de vie.
- Utilisez les couleurs claires des systèmes de Sika® Liquid Applied Membrane (LAM) si possible pour réduire la température de surface.
- Les toits doivent être correctement conçus selon les normes locales, celles-ci peuvent être définies comme généralement 2 % ou 1 : 40.
- Ne pas appliquer près de la bouche d'admission d'air d'une unité de climatisation en marche.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de décapants et exemptes d'huile, de graisse, de silanes, de sels, de silicone, siloxanes et autres produits chimiques qui pourraient causer une mauvaise adhérence.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Toutes les surfaces à revêtir doivent être soigneusement nettoyées par des moyens conventionnels. Avant l'application du primaire Sikalastic® Primer PVC, nettoyer avec du Sarna® Cleaner ou du SikaRoof® Cleaner L-100 et laisser sécher la surface pendant au moins 15 minutes à 23 °C et 50 % d'humidité relative. Selon le climat, le durcissement peut être plus rapide ou plus lent. **Pour obtenir des informations détaillées sur la qualité/préparation du support et le tableau d'apprêt, veuillez consulter la méthode d'application.**

APPLICATION

Agiter la boîte de Sikalastic® Primer PVC avant application. Appliquer une fine couche de Sikalastic® Primer PVC avec une brosse résistante aux solvants ou un tampon en feutre. Sikalastic® Primer PVC doit être appliqué une seule fois. Il convient de veiller à ce que cette application unique donne une couverture adéquate et uniforme. Laisser sécher l'apprêt suffisamment (voir tableau temps d'attente / surcouche) avant de surcoucher. **Pour plus d'informations sur le détail des membranes PVC/TPO, veuillez vous reporter à la méthode d'application.**

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyez tous les outils et équipements d'application avec Sika® Thinner C immédiatement après utilisation.

FICHE TECHNIQUE

Sikalastic® Primer PVC
Mars 2026, Version 03.01
020915951000000022

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sikalastic® Primer PVC
Mars 2026, Version 03.01
020915951000000022

SikalasticPrimerPVC-fr-BE-(03-2026)-3-1.pdf