

FICHE TECHNIQUE

SikaPlast®-25 con. 10% SPL BE

Superplastifiant pour béton prêt à l'emploi



DESCRIPTION

SikaPlast®-25 con. 10% SPL BE est un superplastifiant à base de PCE pour béton prêt à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION

- Production de béton prêt à l'emploi
- Convient pour la plupart des types de béton

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Forte réduction d'eau
- Temps de maniabilité idéal
- Adsorption rapide

AGRÈMENTS / NORMES

- Marquage CE et DoP selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Adjuvants réducteurs d'eau/super plastifiants à haute gamme (T3.1/3.2)
- Marquage CE et DoP selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Adjuvants résistants à l'eau (T9)
- BENOR Superplastifiant/Haut réducteur d'eau (EN934-2:2009+A1:2012 T.3.1/T.3.2)
- BENOR Hydrofuge de masse (EN 934-2+A1:22012 T.9)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Éther polycarboxylate
Conditionnement	IBC 1.000 l Livraison en vrac : à partir de 3.000 l
Aspect / Couleur	Fluide incolore
Durée de conservation	Minimum 1 an dans des conteneurs scellés. Mélanger avant utilisation après une longue période de stockage.
Conditions de stockage	Protéger du gel, de la lumière de soleil directe et de la contamination. Utiliser des réservoirs et des conteneurs propres lors de livraison en vrac.
Densité	1,018 g/ml ± 0,020 (20 °C)
Valeur pH	3,9 (±1,0)
Extrait sec	9,90 % (±0,99 %)
Teneur totale en ions chlorure	≤ 0,10 %*

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé

Dosage 0,2 - 2,0 % du poids du ciment.

Un test initial selon la norme EN 206 est requis.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

- Avant utilisation, un essai selon la norme EN 206 est requis.
- La certification BENOR du produit atteste que, sur la base de contrôles externes périodiques, il existe un degré de confiance suffisant pour que le fabricant garantisse en permanence la conformité du produit aux spécifications techniques de référence. Cette fiche BENOR contient les caractéristiques de performance déclarées par le fabricant et est vérifiée par l'organisme de certification.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

SikaPlast®-25 con. 10% SPL BE
Mars 2026, Version 01.01
021301011000248010

SikaPlast-25con10SPLBE-fr-BE-(03-2026)-1-1.pdf