

TECHNISCHE FICHE

Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE

PCE / LIGNO combinatie voor economische productie van hoogwaardig stortklaar beton, waterdichtingsmiddel in de massa



OMSCHRIJVING

Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE is een economische superplastificeerder voor stortklaar beton

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE wordt toegepast bij de volgen de betontypes:

- Beton van de consistentieclassen F3 tot F5
- Beton met laag w/c-gehalte
- Stortklaar beton met een lang behoud van consistentie of lange transporttijden
- Waterdicht beton

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE is gebaseerd op een Sika polymeer, dat speciaal ontworpen en ontwikkeld is voor de stortklaar betonindustrie.

Het veroorzaakt:

- Ruimtelijke scheiding van de fijne delen
- Snelle adsorptie
- Lagere wrijvingskrachten tussen het cement en de aggregaten
- Lagere waterbehoefte

Dit laat het toe om beton te maken met de volgende eigenschappen:

- Lage w/c-verhoudingen met sterke waterreductie (dus hogere dichtheden en sterkte)
- Zachte consistenties door hoge vloeibaarheid (dus sterk verminderde inspanning voor verwerking en verdichting)
- Lang verwerkbaarheidsbehoud, ook bij hogere betontemperaturen

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 934-2 - Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - hoogwaardig waterreducerende/superplastificerende hulpstoffen (T3.1/3.2)
- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 934-2 - Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - waterdichtingsmiddelen in de massa (T9)
- BENOR Superplastificeerder/Sterk waterreducerder (EN 934-2:2009+A1:2012 T.3.1/T.3.2)
- BENOR Waterdichtingsmiddel in de massa (EN 934-2:2009+A1:2012 T.9)

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis

Polycarboxylaat ether, lignosulfonaat

TECHNISCHE FICHE

Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE

Maart 2026, Versie 01.01

021301011000245872

Verpakking	IBC 1000 L Bulkleveringen vanaf 3000 L
Uiterlijk / Kleur	Vloeibaar, bruinachtig
Houdbaarheid	1 jaar houdbaar in afgesloten, onbeschadigde verpakking. Na lange opslagtijd, mengen voor gebruik.
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en vervuiling. Bij levering in bulk moeten de tanks en containers zuiver en vrij zijn van restanten van andere producten.
Dichtheid	1,120 g/ml $\pm$ 0,030 (20°C)
pH-Waarde	4,7 ($\pm$ 1,0)
Droge stof gehalte	30,00 % ($\pm$ 1,50 %)
Totale chloride-ionen gehalte	$\leq$ 0,10 % *
Alkaligehalte (Na₂O Eq)	$\leq$ 0,5 % * (*) verklaring van de fabrikant ontleend aan de DoP

VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen dosering	- als superplastificeerder: 0,2 tot 1,7 % van het cementgewicht. - als waterdichtingsmiddel: 1,5 % van het cementgewicht. Initiële testen conform EN 206 zijn vereist.
Dosering	In het geval van onmiddellijke toevoeging in de fabriek, raden wij aan dat Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE op het einde van de waterdosering aan het beton wordt toegevoegd en vóór andere betonadditieven. Om een optimaal gebruik te verkrijgen van het vloeibaarmakend vermogen adviseren wij een natte mengtijd van minstens 45 seconden met optimale menging. Begin met de fijne waterdosering na ten minste 2/3 van de natte mengtijd om te hoge consistenties te voorkomen. Bij nadosering op de bouwplaats adviseren wij het gebruik van dezelfde superplastificeerder zoals die in de fabriek wordt gebruikt. Bij het toevoegen aan de vrachtwagenmixer moet een gelijkmatige verdeling van de superplastificeerder in het beton worden verzekerd. Hiervoor raden wij aan dat de superplastificeerder wordt toegevoegd op het beton. De mengtijd moet 1 minuut per m ³ zijn, maar minstens 5 minuten.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Voor gebruik is een test volgens EN 206 nodig.
- De BENOR-certificatie van het product geeft aan dat op basis van een periodieke externe controle een voldoende mate van vertrouwen bestaat dat de producent in staat is om doorlopend de overeenstemming van het product, zoals vastgelegd in technische referentiespecificaties, te waarborgen. Voorliggende BENOR-fiche bevat de prestaties van kenmerken die door de producent verklaard worden en wordt door de certificatie-instelling geverifieerd.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van

Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

Sika® ViscoCrete®-1064 con. 30% SPL BE
Maart 2026, Versie 01.01
021301011000245872

SikaViscoCrete-1064con30SPLBE-nl-BE-(03-2026)-1-1.pdf

