

## FICHE TECHNIQUE

# SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic

Mortier d'égalisation, à prise rapide, renforcé de polymères et de fibres.

### DESCRIPTION

SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic est un mortier d'égalisation monocomposant, à prise rapide et renforcé de polymères, qui est utilisé pour la finition ponctuelle de réparations. SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic est conforme aux spécifications de EN 1504 part 3 classe R2.

SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic est à base d'un mélange contenant du ciment Portland résistant aux sulfates (HSR LA), de sables de quartz de qualité et de compositions spécifiques (excellentes et constantes). Modifié avec des fibres polymères spécialement sélectionnées et renforcé avec des fibres (polyacrylonitriles), SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic permet de diminuer le retrait et d'améliorer les propriétés physiques et l'aspect. Mélangé à l'eau, SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic forme un mortier de consistance onctueuse.

### DOMAINES D'APPLICATION

SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic est idéal comme couche de finition et d'égalisation pour les réparations de grandes surfaces et les réparations au plafond lorsqu'une prise rapide et une durée courte de recouvrement sont demandées.

SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic peut être appliqué pour remplissage des bulles d'air dans l'industrie préfabriquée ou pour réparation ponctuelle d'éléments en béton. SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic peut être appliqué en extérieur et intérieur, à la verticale et au plafond, en environnement sec ou humide:

- Nez de balcons
- Façades de bâtiments
- Parapets
- Reprofilage d'éléments préfabriqués
- Arête de poutres

### CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Très faible retrait
- Mortier de réparation esthétique
- Prêt à l'emploi, à mélanger uniquement avec de l'eau.
- Application par projection facile et efficace pour des grandes applications
- Consistance onctueuse et égale.
- Propriétés nivelantes exceptionnelles.
- Permet le remplissage de bulles d'air dans le béton.
- Durcissement rapide, peut déjà être recouvert après seulement 4 heures (à +20 °C)
- Excellentes propriétés de résistance, supérieures à celles requises par la classe R2 de la norme EN 1504 part 3.
- Mortier uniforme gris (couleur de béton).
- Faible module d'élasticité.
- Sous des conditions normales, ne nécessite pas de cure particulière (self-curing)

### AGRÉMENTS / NORMES

- CE marquage selon EN 1504-3

#### FICHE TECHNIQUE

SikaEmaco<sup>®</sup>-212 Cosmetic

Juin 2024, Version 01.01

020302050010000148

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	SikaEmaco®-212 Cosmetic est conditionné en sacs en papier de 20 kg.		
Durée de conservation	12 mois si stocké dans les conditions de stockage mentionnées.		
Conditions de stockage	Stocké dans son emballage scellé d'origine, non ouvert et intact, au sec et à une température comprise entre +5 °C et +35 °C. Stocker à l'abri du soleil. Consulter toujours l'emballage. Consulter la fiche de données de sécurité pour des informations sur la manipulation sans danger et le stockage du produit.		
Aspect / Couleur	Gris - couleur béton		
Granulométrie maximale	0,5 mm		
Teneur totale en ions chlorure	≤ 0,05 %		(EN 1015-17)

## INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression	1 jour	≥ 10 N/mm <sup>2</sup>	(EN 12190)
	7 jours	≥ 20 N/mm <sup>2</sup>	
	28 jours	≥ 25 N/mm <sup>2</sup>	
Résistance à l'étirement	Béton	28 jours	≥ 2,0 N/mm <sup>2</sup>
	Béton après cycle gel-dégel (50 cycles avec sel)	28 jours	≥ 3,1 N/mm <sup>2</sup>
	Béton après cycle orage-pluie (50 cycles)	28 jours	≥ 3,2 N/mm <sup>2</sup>
	Béton après cycle sec (50 cycles)	28 jours	≥ 2,9 N/mm <sup>2</sup>
	(EN 1542) (EN 13687-1) (EN 13687-2) (EN 13687-4)		
Retrait	Tendance à la fissuration - Type DIN Tunnel en V	absence de fissures après 150 jours	
Essai circulaire	Anneau de Coutinho	absence de fissures après 150 jours	
Absorption capillaire	28 jours	≤ 0,5 kg·m <sup>-2</sup> ·h <sup>-0,5</sup>	

## RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Densité de mortier frais	env. 1,8 g/cm <sup>3</sup>		
Consommation	Pour 1 m <sup>3</sup> de mortier, on a besoin d'environ 1.510 kg de poudre. 1 sac de 20 kg donne environ 13,2 litres de mortier frais, si mélangé avec 3,8 litres d'eau/sac.		
Épaisseur de la couche	<b>Orientation</b>	<b>Minimum</b>	<b>Maximum</b>
	Horizontal	1 mm	12 mm
	Vertical	1 mm	12 mm
	Au plafond	1 mm	10 mm
Température du produit	+5 à +30 °C		
Température de l'Air Ambiant	+5 à +30 °C		
Rapport de mélange	3,8 – 4,5 l d'eau de gâchage par 20 kg		
Température du support	+5 à +30 °C		
Durée de vie en pot	30 - 45 minutes*		
Temps de prise initial	45 - 75 minutes*		

**Temps de prise final**

60 -120 minutes\*

\*à 21°C ± 2°C et 60% ± 10% d'humidité relative. Des températures supérieures réduisent ces temps, des températures inférieures les allongent.

**Temps d'attente / Recouvrement**

Peut être recouvert avec revêtements de protection perméables à la vapeur d'eau Sikagard après env. 4 heures (à +20 °C).

**BASE DES VALEURS**

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

**LIMITATIONS**

- Ne pas appliquer SikaEmaco®-212 Cosmetic à des températures inférieures à +5°C, ni supérieures à +30°C.
- Ne pas ajouter de ciment, sable ou autre substance pouvant affecter les propriétés de SikaEmaco®-212 Cosmetic.
- Ne jamais rajouter d'eau ou de mortier frais à un mortier ayant commencé à faire sa prise.
- Ne jamais dépasser la quantité maximum d'eau de gâchage.
- Protéger SikaEmaco®-212 Cosmetic encore frais pendant les premières 24 heures contre la pluie.
- Par temps très chaud, au soleil ou par vent fort protéger SikaEmaco®-212 Cosmetic contre une dessiccation trop rapide (p.ex. vaporiser de l'eau sur la surface ou la couvrir par un film en PE).

**ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ**

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

**INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION****QUALITÉ DU SUPPORT**

Les facteurs «solidité et durabilité du béton» sont de plus en plus important en fonction de la préparation du support. Certainement lorsqu'il s'agit de réparation et/ou de protection du béton suivant les technologies les plus récentes du béton. C'est pourquoi il est opportun de poser un diagnostic afin de juger du choix et de la manière quant à la préparation du support. Prière de consulter le support technique de Sika pour de plus amples renseignements.

**PRÉPARATION DU SUPPORT**

Le béton doit être nettoyé, propre et sain pour assurer une bonne adhérence. Toutes traces de graisse, d'huile, de décoffrage, laitance, poussières ou autres substances doivent être éliminées. Les bétons endommagés ou contaminés doivent être éliminés. Il est recommandé d'utiliser une méthode qui n'engendre pas d'impact ou de vibration dans le support tel que le

grenailage ou le jet à haute pression.

Les agrégats doivent être clairement visibles à la surface après préparation.

La surface de béton à réparer doit être humidifiée 24 heures à l'avance, et au moins 2 heures avant l'application de SikaEmaco®-212 Cosmetic. La surface doit être humide, mais sans eau stagnante.

**MÉLANGE**

Ouvrir le nombre de sacs de SikaEmaco®-212 Cosmetic nécessaires juste avant le malaxage. Les sacs endommagés ou ouverts ne doivent pas être utilisés.

Verser la quantité minimum d'eau de gâchage dans un récipient propre.

Eau de gâchage: 3,8 à 4,5 litres par sac de 20 kg selon la consistance désirée. Utiliser de l'eau potable.

Ajouter SikaEmaco®-212 Cosmetic rapidement et sans interruption et mélanger SikaEmaco®-212 Cosmetic à l'aide d'un malaxeur électrique à basse vitesse (400 tr/min) pendant environ 3 minutes jusqu'à obtention d'une consistance onctueuse et homogène. Laisser le mortier reposer 2-3 minutes, puis remélanger brièvement. Si nécessaire ajouter de l'eau ou de la poudre selon le dosage autorisé afin d'améliorer la mise en œuvre.

Remarque: Ne pas dépasser la quantité maximum recommandée d'eau de gâchage!

**APPLICATION**

Pour assurer une prise optimale du produit, la température, pendant l'application et les 8 heures qui suivent, doit être au minimum 5°C.

La surface doit être humide, mais sans eau stagnante

**Application manuelle**

Si SikaEmaco®-212 Cosmetic est seulement utilisé pour remplir des bulles d'air / des pores, frotter SikaEmaco®-212 Cosmetic directement à l'aide de tissus en jute ou appliquer SikaEmaco®-212 Cosmetic à la truelle. Gratter l'excédentaire le plus vite que possible. Si une couche d'égalisation est appliquée, il est recommandé d'appliquer directement une couche d'accrochage de SikaEmaco®-212 Cosmetic sur le support encore mat-humide avant la mise en place frais sur frais dans l'épaisseur désirée. Ainsi on améliorera l'adhérence et la cohésion du mortier.

**Application par projection**

Appliquer d'abord une mince couche d'accrochage puis appliquer plusieurs couches jusqu'à l'obtention de l'épaisseur de couche souhaitée. La projection du matériau avec une pression adéquate assurera une bonne adhérence.

**Note:** Pour le recouvrement des éléments structurels (comme des ponts, ...) appliquer SikaEmaco®-212 Cosmetic dans une épaisseur minimale de 5 mm.

**FICHE TECHNIQUE**

SikaEmaco®-212 Cosmetic

Juin 2024, Version 01.01

020302050010000148

## Finition

Lisser avec une truelle ou finir à l'éponge dès que le mortier a commencé à faire sa prise, normalement après 20 à 60 minutes (en fonction de l'épaisseur) à 20 °C.

Dans ces conditions environnementales, SikaEmaco®-212 Cosmetic peut être recouvert par revêtements de protection perméables à la vapeur d'eau Sikagard après env. 4 heures. Contacter votre spécialiste de Sika pour des plus amples informations.

Note: Avec des températures inférieures et/ou une humidité élevée la durée d'utilisation sera prolongée en rapport.

## TRAITEMENT DE CURE

Par temps très chaud, au soleil ou par vent fort protéger SikaEmaco®-212 Cosmetic contre une dessiccation trop rapide (p.ex. vaporiser de l'eau sur la surface ou couvrir la surface par un film en PE).

## NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyage à l'eau lorsque le mortier est encore frais. Une fois durcit le matériel ne peut être nettoyé que mécaniquement.

## RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

## INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers

doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

### Sika Belgium nv

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

### Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com

### FICHE TECHNIQUE

SikaEmaco®-212 Cosmetic  
Juin 2024, Version 01.01  
020302050010000148

SikaEmaco-212Cosmetic-fr-BE-(06-2024)-1-1.pdf