

## TECHNISCHE FICHE

# Sarnavap<sup>®</sup> Tape F

### BUTYLRUBBER ZELFKLEVENDE BAND VOOR SARNAVAP<sup>®</sup> DAMPSCHERMEN

#### OMSCHRIJVING

Sarnavap<sup>®</sup> Tape F is een butylrubber, dubbelzijdig klevende afdichtingstape met een gecontroleerd rekbe-  
reik.

#### TOEPASSINGSGBIEDEN

Dit product mag alleen worden gebruikt door ervaren professionals.

- Het afplakken van overlappen van Sarnavap<sup>®</sup> damp-  
schermen (polyethyleen) en voor de bevestiging van  
Sarnavap<sup>®</sup> dampschermen op gladde oppervlakken.

#### EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bredere beschermfolie dan kleefband zelf, waardoor  
folie makkelijk verwijderbaar is
- Gecontroleerd rekbe-  
reik
- Hoge duurzaamheid
- Alleen gebruikt voor luchtdichtheid

#### PRODUCTINFORMATIE

<b>Chemische basis</b>	Lijm: Butylrubber Verwijderbare folie: Polypropyleen
<b>Verpakking</b>	Raadpleeg de huidige prijslijst
<b>Uiterlijk / Kleur</b>	Glad vlak profiel. Zwart
<b>Houdbaarheid</b>	2 jaar vanaf de productiedatum
<b>Opslagcondities</b>	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en on- beschadigde verzegelde verpakking in droge omstandigheden bij tempera- turen tussen +5 °C en +25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
<b>Lengte</b>	40,00 m (-5 cm / +20 cm)
<b>Breedte</b>	15 mm (±1,0 mm)
<b>Dikte</b>	1,0 mm (-0 mm / +0,2 mm) Dichtheid: 1,2 g/cm <sup>3</sup> (+20 °C)

#### SYSTEEMINFORMATIE

<b>Systeemopbouw</b>	Producten die deel uitmaken van het systeem/compatibel zijn: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sarnavap<sup>®</sup> PE dampscherm</li> </ul>
<b>Compatibiliteit</b>	Niet compatibel wanneer in direct contact met PVC, teer, asfalt, heet bitu- men, houtconserveringsmiddelen met oppervlakteactieve stoffen en stof- fen die olie, solventen of bevochtigingsmiddelen bevatten. Deze materia-

## VERWERKINGSINFORMATIE

<b>Omgevingstemperatuur</b>	Laat de tape in evenwicht komen met de temperatuur van de omgeving waarin hij verwerkt wordt, vooraleer hem aan te brengen. Voor naden en detaillering min. + 5°C / max. + 40°C
<b>Ondergrondtemperatuur</b>	+ 5° C / max. + 40° C

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGRONDKWALITEIT

De contactoppervlakken moeten droog, schoon en vrij zijn van stof, vet en andere materialen die de hechting kunnen beïnvloeden.

### ONDERGRONDVOORBEHANDELING

Alle stof en losse deeltjes moeten volledig van alle oppervlakken worden verwijderd voordat de tape wordt aangebracht.

### TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Wij refereren -waar van toepassing- naar verdere documentatie, zoals een relevante werkbeschrijving, verwerkingshandleiding en installatie- of werkinstructies.  
**Overlappen**  
Aangrenzende banen Sarnavap® moeten elkaar minimaal 100 mm overlappen.

## AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Installatie-instructies: Sarnafil® en Sikaplan® platte daksystemen

## BEPERKINGEN

Werkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door Sika® getrainde en erkende plaatsers met ervaring in dit soort toepassingen.

- Het gebruik van Sarnavap® Tape F is beperkt tot geografische locaties met een gemiddelde maandelijkse minimumtemperatuur die hoger ligt dan -50°C. De permanente omgevingstemperatuur in gebruik is beperkt tot maximaal +50°C.
- Niet gebruiken bij permanente blootstelling aan UV-straling.

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg het lokale productinformatieblad voor de precieze beschrijving en toepassingmogelijkheden.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

### VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de lijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd.

Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

**Sika Belgium nv**  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

**Contact**  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

**TECHNISCHE FICHE**  
Sarnavap® Tape F  
Juni 2020, Versie 01.01  
020945051200000002

SarnavapTapeF-nl-BE-(06-2020)-1-1.pdf

