

TECHNISCHE FICHE

SikaRapid® C-100 con. 48,5% VS en BS

Verhardingsversneller

OMSCHRIJVING

SikaRapid® C-100 con. 48,5% VS en BS is een vloeibare verhardingsversneller voor beton en mortel. SikaRapid® C-100 con. 48,5% VS en BS bevordert de vroege ontwikkeling van sterkte en beïnvloedt tegelijkertijd de uiteindelijke sterkte positief.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Prefab beton
- Stortklaar beton waarbij vroeg ontkisten van essentieel belang is
- Beton voor glijbekisting
- Beton met gemengde cementsoorten

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Snellere verwerking met bekisting in prefab toepassingen.
- Verminderde of geëlimineerde warmte- of stoomuitharding.
- Snelle constructieprocessen en een vroeg draagvermogen.
- Geen negatieve effecten op de eindsterkte.
- Zorgt voor een vroege sterkteontwikkeling van beton die met gemengde cementsoorten zijn geproduceerd.

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE-markering en prestatieverklaring volgens EN 934-2 - Hulpstoffen voor beton, mortel en injectiemortel - versnellende hulpstoffen voor verharding (T7)

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Nitraathoudende calciumsilicaatverbindingen
Verpakking	IBC 1000 L
Uiterlijk / Kleur	Vloeibaar/kleurloos
Houdbaarheid	1 jaar houdbaar in afgesloten, onbeschadigde verpakking. Na lange opslagtijd, mengen voor gebruik.
Opslagcondities	Beschermen tegen vorst, direct zonlicht en vervuiling. Bij levering in bulk moeten de tanks en containers zuiver en vrij zijn van restanten van andere producten.
Dichtheid	1,330 g/ml ± 0.030 (20°C)
pH-Waarde	4,7 (±1,0)
Droge stof gehalte	50,72 % (± 2,54 %)
Totale chloride-ionen gehalte	< 0,10 % *
Alkaligehalte (Na ₂ O Eq)	< 4 % *
* verklaring van de fabrikant ontleend aan de DoP.	

VERWERKINGSINFORMATIE

Aanbevolen dosering

1,0–4,0 % van het cementgewicht. (afhankelijk van het beoogde versnelende effect).
Initiële testen conform EN 206 zijn vereist.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

SikaRapid® C-100 con. 48,5% VS en BS
December 2025, Versie 02.01
021402021000000229

SikaRapidC-100con485VSenBS-nl-BE-(12-2025)-2-1.pdf