

FICHE TECHNIQUE

Seifert Mortier de Jointoiment Briques

Mortier de jointoiment pour maçonnerie, prêt à l'emploi et précoloré

DESCRIPTION

Mortier de jointoiment pour maçonnerie prêt à l'emploi, fabriqué industriellement et précoloré, à base de ciment blanc, de chaux hydratée, de granulats minéraux et d'additifs.

Convient au rejointoiment des façades maçonnées dans les projets de construction neuve et de rénovation.

DOMAINES D'APPLICATION

Seifert Mortier de Jointoiment Briques convient aux applications suivantes :

- Murs de maçonnerie extérieurs
- Murs de maçonnerie intérieurs
- Briques de parement
- Blocs de maçonnerie en béton
- Éléments de maçonnerie en terre cuite
- Plaquettes de parement

Convient aux profils de joints suivants :

- Joint plat
- Joint rentrant
- Joint brossé
- Joint concave
- Joint incliné
- Joint à pente

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Prêt à l'emploi
- Précoloré
- Mortier fabriqué industriellement
- Convient aux applications extérieures
- Adapté à différents profils de joints
- Disponible dans une gamme de couleurs standard

AGRÉMENTS / NORMES

Marquage CE et Déclaration des Performances (DoP) conformément à l'EN 998-2: 2016 – Mortier pour maçonnerie – Utilisation courante en maçonnerie pour le bâtiment et le génie civil

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique

- Ciment blanc
- Chaux hydratée
- Granulats de quartz
- Charges minérales
- Additifs hydrofuges
- Pigments minéraux
- Additifs fonctionnels

Conditionnement

Sacs de 25 kg.

Aspect / Couleur

Seifert Mortier de Jointoiment Briques est disponible en 60 couleurs standards.

FICHE TECHNIQUE

Seifert Mortier de Jointoiment Briques

Octobre 2026, Version 01.01

021850102000000002

En plus des couleurs standard, toute autre couleur peut être préparée pour de nombreuses autres applications décoratives (à partir de 100 kg minimum). Nous avons développé une couleur assortie pour les briques de façade les plus courantes (consultez notre site internet).

Durée de conservation	12 mois à compter de la date de production.	
Conditions de stockage	Stocker dans l'emballage d'origine scellé, non ouvert et non endommagé, au sec, à une température comprise entre +5 °C et +35 °C. Toujours consulter les informations figurant sur l'emballage.	
Densité	1900 kg/m ³ ± 10 %	(EN 1015-10)
Granulométrie maximale	0,6 mm	(EN 1015-1)
Teneur totale en ions chlorure	≤ 0,1 % (m/m) * (*) déclaration du fabricant alléguant la DoP	(EN 1015-17)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance à la compression	M15	(EN 1015-11)
Résistance à la flexion	5,0 N/mm ²	(EN 1015-11)
Réaction au feu	Classe A1	(EN 13501-1)
Perméabilité à la vapeur d'eau	μ 15/35	(valeur tabulée selon l'EN 1745)
Conductivité thermique	λ10, sec ≤ 0,82 W.m ⁻¹ K ⁻¹ pour P = 50 %	(valeur tabulée selon l'EN 1745, tableau A.12)
Largeur du joint	8 à 12 mm.	
Absorption d'eau	≤ 0,30 kg.m ⁻² min ^{-0,5}	(EN 1015-18)

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Rapport de mélange	~3,0 à 3,75 l d'eau par sac de 25 kg	
Consommation	MOD 50: ± 7,5 kg/m ² MOD 65: ± 7 kg/m ² MOD 90: ± 6 kg/m ² <u>Attention:</u> cette information est seulement à titre informatif, la consommation réelle dépend de la profondeur et largeur des joints, de la taille de la brique et du résultat souhaité.	
Température de l'Air Ambiant	+ 3°C à + 27°C	
Délai d'Application	≥ 2 heures (20° C) (NBN-EN 1015-9) Températures plus basses: temps de prise et temps de durcissement plus longs. Températures plus élevées et / ou de vent: temps de prise et temps de durcissement plus courts.	

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOMAINES D'APPLICATION

Seifert Mortier de Jointoiment Briques ne

convient pas:

- comme enduit
- au jointoiment de sols et terrasses
- au jointoiment des murs constitués de matériaux non minéraux (p.ex. briques de verre, résines synthétiques,...)
- au jointoiment des murs sans système d'étanchéité (p. ex. toiture, couvre-mur en pierre,...).

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

- Mettez toujours un échantillon pour la validation de la teinte, veillez toujours que vous mettiez l'échantillon dans les mêmes conditions climatiques que les travaux de jointoiment. Enlevez l'échantillon avant de commencer les travaux.
- Les teintes reproduites sur papier (fiches techniques, brochures, ...) doivent être considérées comme indicatives. Elles ne peuvent être retenues comme éléments de référence absolue.

LIMITATIONS

- Ne pas appliquer sur support trempé, gelé ou en cours de dégel dans les 48 heures, pour diminuer le risque d'efflorescences.
- Ne pas appliquer en plein soleil ou en cas de pluie (battante) sans protéger la façade.
- Finir surface par surface pour éviter des différences de couleurs (suite à un temps de séchage différent du mortier). La couleur de Seifert Mortier de Jointoiment Briques est en partie déterminée par le temps de séchage du mortier.
- Tenir en compte que la teneur en humidité de la surface (briques pour façade) est très déterminante pour le séchage du mortier et le processus de coloration. À cause de ça des différences de couleur peuvent apparaître dans la même surface (p. ex. une façade partiellement mouillée à cause de la pluie ou d'un tuyau d'évacuation manquant).
- La nécessité d'une humidification préalable et/ou postérieure dépend de la période de l'année, des conditions météorologiques au moment de l'exécution et du type de brique de parement.
- Il n'est pas recommandé de nettoyer la façade jointoyée avec un nettoyeur haute pression.
- Pour une meilleure protection des joints frais contre la contamination: appliquer après au moins 28 jours Sikagard Hydrofuge Façade ou 238 Lanko Resist Hydro.
- Nous nous occupons de la production avec beaucoup de soin et attention. Comme nous n'avons aucun impact sur les conditions climatiques ou locales, des différences de couleur ou des efflorescences peuvent se produire dans certains cas. Nous ne prenons aucune responsabilité vis-à-vis du résultat final.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

ÉQUIPEMENT

Appliquer avec un fer à joint (de préférence en acier inoxydable).

PRÉPARATION DU SUPPORT

- La maçonnerie doit être stable, cohésive et solide.
- Éliminer toute poussière et tout résidu de mortier

présents dans les joints afin d'obtenir un support sain et solide.

- Profondeur du joint min. 10 mm.
- Attendre au moins 28 jours après la réalisation de la maçonnerie avant de procéder au jointoiment.
- En présence de briques absorbantes et/ou par temps chaud, notamment en cas de vent sec, il peut être recommandé d'humidifier préalablement la maçonnerie.
- Protéger les matériaux sensibles aux taches, notamment le verre, les fenêtres, les appuis de fenêtre, les seuils de porte et les terrasses.

MÉLANGE

- Mélanger ± 75 % du sac de Seifert Mortier de Jointoiment Briques avec 3 à 3,75 l d'eau potable (= quantité totale d'eau). Ajouter pendant le malaxage, de préférence mécaniquement pendant au moins 3 minutes, le restant de Seifert Mortier de Jointoiment Briques (25 %) jusqu'à l'obtention de la consistance homogène souhaitée. Lors du mélange manuel, mélanger intensivement pendant au moins 5 minutes. Cette méthode de mélange aide à prévenir la formation de grumeaux dans le mortier.
- Ne pas ajouter de sable ni d'autres additifs, car cela peut nuire aux performances du produit.
- Ne jamais mélanger du mortier fraîchement préparé avec du mortier ayant déjà commencé sa prise.
- Ne plus ajouter d'eau après le début de la prise du mortier.

APPLICATION

- Appliquer le mortier à consistance de terre humide et le comprimer fermement dans les joints à l'aide d'un fer à joint, de préférence en acier inoxydable, afin d'obtenir un joint compact.
- Finir surface par surface pour éviter des différences de couleurs (suite à un temps de prise et temps de séchage différent du mortier). La couleur du coulis devient en partie déterminé par le temps de séchage du mortier.
- Par temps chaud et/ou vent sec, humidifiez correctement la surface (c.-à-d. éventuellement plusieurs fois, le lendemain, etc...) et protégez éventuellement la surface rejointoyée pour garantir la qualité et la couleur du mortier (la couleur est déterminée par le temps de séchage).
- Protéger la surface jointoyée pendant au moins une semaine contre la pluie et le gel afin de réduire le risque d'efflorescences.
- Protéger la surface jointoyée pendant au moins une semaine contre un dessèchement provoqué par le vent, le soleil et/ou la chaleur.
- Cette protection est importante pour favoriser l'obtention de la qualité et de la teinte souhaitées.

NETTOYAGE DES OUTILS

Après utilisation, rincez soigneusement le matériau à l'eau.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales

FICHE TECHNIQUE

Seifert Mortier de Jointoiment Briques

Octobre 2026, Version 01.01

021850102000000002

BUILDING TRUST



spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Selfert Mortier de Jointolement Briques
Octobre 2026, Version 01.01
021850102000000002

SeifertMortierdeJointolementBriques-fr-BE-(10-2026)-1-1.pdf