

TECHNISCHE FICHE

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish

Toe te voegen aan waswater, ter verwijdering van epoxyvoegmortel

OMSCHRIJVING

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish is een poederconcentraat dat aan het waswater moet worden toegevoegd na het lijmen van tegels met epoxyhars. Het verwijdert de achtergebleven restsluier van de epoxymortel.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

SikaCeram[®]-960 Epoxy Finish wordt gebruikt voor:

- Muren en vloeren
- Glazen en keramische tegels en mozaïeken

Opmerking:

- Het product mag gebruikt worden voor binnen- en buitentoepassingen
- Het product mag enkel worden gebruikt door ervaren professionals

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verwijdert de restsluier van een epoxymortel
- Gemakkelijk in verwerking en gebruik
- Voeg eenvoudigweg het poeder toe aan het waswater

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	750 g plastic doos Raadpleeg de huidige prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianties.
Kleur	Wit
Houdbaarheid	18 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet worden opgeslagen in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking, in droge omstandigheden aan een temperatuur tussen de 0 °C en de +30 °C. Raadpleeg steeds de verpakking. Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor informatie over veilige hantering en opslag.
Consistentie	Poeder

TECHNISCHE INFORMATIE

Thermische resistentie	Maximum	+80 °C
	Minimum	-20 °C

VERWERKINGSINFORMATIE

Mengverhouding	1 : 100
Rendement	75–150 m ² per doos Opmerking: Verbruiksgegevens zijn theoretisch en houden geen rekening met bijkomend materiaal als gevolg van poreusheid van het oppervlak, op-

pervlakteprofiel, variaties in niveau, verspilling of andere variaties. Breng het product aan op een testgebied om het exacte verbruik voor de specifieke ondergrondomstandigheden en de voorgestelde toepassingsapparatuur te berekenen.

Ondergrondtemperatuur	Maximum	+25 °C
	Minimum	+10 °C

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

APPARATUUR

- Sponsspaan
- Emmer met rollen
- Gereedschap voor afwerking van voegmortel

MENGEN

1. Volg de mengverhouding van 1 : 100, b.v. 50 g product op 5 liter water.
2. Meet het product af en giet het in een emmer schoon water.
3. Roer handmatig door met een schoon gereedschap.

VERWERKING

IMPORTANT

Risico van vlekken op natuursteen

Het gebruik van het product op natuursteen kan leiden tot vlekken op het oppervlak.

1. Gebruik het product niet in combinatie met natuursteen.
2. Breng het aan op een testgebied bij twijfel.

Bescherm het product tegen vocht

Opmerking:

1. Hersluit geopende verpakkingen.

Voorwaarden

Neem informatie zoals wachttijden in acht in de technische fiche van het voegmiddel.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

1. Gebruik een sponzen spaan om het oppervlak van de tegels te wassen.
2. **BELANGRIJK:** Spoel de spons uit en vervang het waswater regelmatig. Verwijder eventuele vlekken of achtergebleven was.
3. Laat het oppervlak drogen.
4. Herhaal het reinigingsproces als er nog epoxymortel sluiert achterblijft.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschap en uitrusting met water onmiddellijk na gebruik. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch verwijderd worden.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaCeram-960EpoxyFinish-nl-BE-(09-2025)-1-2.pdf

TECHNISCHE FICHE

SikaCeram®-960 Epoxy Finish
September 2025, Versie 01.02
02179060000000052