

FICHE TECHNIQUE

Sika® Primer-290 DC

Primaire solvanté non-pigmenté pour le collage et le calfatage de lattes de ponts en bois

VALEURS TYPIQUES DU PRODUIT (CONSULTEZ LA FICHE DE SÉCURITÉ POUR PLUS DE VALEURS)

Base chimique	Solution Polyuréthane solvantée
Couleur (CQP001-1)	Incolore, légèrement jaune
Extrait sec	34 %
Température d'application	5 – 40 °C
Méthode d'application	Pinceau ou pulvérisation
Consommation	selon la porosité du substrat 50 ml/m ²
Temps d'évaporation	≥ 15 °C 60 minutes < 15 °C 120 minutes maximum 24 heures
Durée de conservation	12 mois ^A

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) stocké dans un flacon hermétique et dans un endroit sec à ≤ 25 °C

DESCRIPTION

Le Sika® Primer-290 DC est un primaire solvanté incolore à légèrement jaune qui réagit avec l'humidité pour former une couche de faible épaisseur. Cette couche constitue un lien entre les substrats et les adhésifs.

Le Sika® Primer-290 DC est spécialement formulé pour le traitement des lattes de ponts en bois lors du calfatage avec le Sikaflex®-290 DC ou du collage avec le Sikaflex®-298.

DOMAINES D'APPLICATION

Le Sika® Primer-290 DC est utilisé pour améliorer l'adhésion du teck, de l'acajou, du pin d'Oregon et du GRP.

Solliciter l'avis du fabricant et réaliser des tests préalables avant toute utilisation du Sika® Primer-290 DC sur des matériaux sujets au crazing.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels. Des tests sur les supports réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité des matériaux.

METHODE D'APPLICATION

Le Sika® Primer-290 DC doit être déposé sur des surfaces propres, sèches et exemptes de graisse, d'huile, de poussières et de contaminants.

L'adhésion sur les substrats peut être améliorée par ajout ou combinaison d'autres préparations de surface telles que le ponçage et le nettoyage.

Application

Appliquer une fine couche couvrante de Sika® Primer-290 DC à l'aide d'un pinceau propre et sec.

S'assurer que le teck est complètement recouvert de primaire mais sans excès de produit.

Laisser sécher au moins 60 minutes avant d'appliquer les produits de collage ou d'étanchéité Sikaflex®.

En cas d'application par pulvérisation, contacter le Service Technique de Sika Industrie.

La température idéale d'application et de la surface est comprise entre 15 °C et 25 °C.

Le Sika® Primer-290 DC ne doit être appliqué qu'une seule fois. Il est important de veiller à ce que cette unique application permette une enduction suffisamment dense. La consommation et la méthode d'application du produit dépendent de la nature spécifique des substrats. Refermer hermétiquement le flacon immédiatement après chaque utilisation. Contacter le service d'ingénierie de Sika Industrie pour sélectionner et régler les équipements de pulvérisation adaptés.

INFORMATION IMPORTANTE

Le Sika® Primer-290 DC réagit avec l'humidité de l'air. Afin de maintenir la qualité du produit, il est important de refermer le flacon avec le couvercle plastique transparent intérieur immédiatement après utilisation. Une fois l'opération de prétraitement de la surface terminée, le bouchon doit être vissé. Jeter le produit environ un mois après ouverture s'il est utilisé fréquemment ou après 2 mois en cas d'utilisation peu fréquente. Les flacons de 30 ml sont destinés à une application unique. Si une gélification, une séparation ou une augmentation significative de la viscosité du produit sont constatées, jeter immédiatement le primaire. Ne jamais diluer ou mélanger ce produit avec d'autres substances. En cas d'utilisation sur des substrats transparents ou translucides tels que les plastiques, etc., une protection UV adaptée est obligatoire.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les informations contenues dans ce document ne constituent que des recommandations générales. Des conseils relatifs à des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du service technique de Sika Industrie. Des copies des documents suivants sont disponibles sur simple demande :

- Fiches de données de sécurité
- Guide d'application des ponts en teck Sika Marine

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Flacon	30ml
	250 ml
	1000 ml

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes du matériau concerné, qui comportent ses données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

