

TECHNISCHE FICHE

SikaSeal®-626 Fire Board+

Brandwerende beschermplaat met coating

OMSCHRIJVING

SikaSeal®-626 Fire Board+ is een op minerale wol gebaseerde beschermplaat met een brandwerende, ablatieve coating Sikacryl®-625 Fire+. Het kan worden gecombineerd met vele andere passieve brandbeveiligingsproducten van Sika voor het afdichten van een breed scala aan oplossingen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Herstelt de brandwerendheid van muren en vloeren die één of meerdere dienstdoorvoeren bevatten.
- Kan worden gecombineerd met Sikacryl®-621 Fire+, Sikacryl®-625+, SikaSeal®-627 Fire Collar+ en SikaSeal®-629 Fire Wrap+

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Tot 4 uur brandbestendig
- Eenvoudig te installeren, geen speciaal gereedschap nodig
- Voor opbouw montage (inbouw montage) en interne montage
- Zorg voor akoestische isolatie
- Getest op een grote verscheidenheid aan relevante wand- en vloertypen

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE markering en DoP volgens de Europese Technische Beoordeling ETA-21/0887, gebaseerd op EAD 350454-00-1104:2017 Brandwerende- en brandafdichtingsproducten, doorvoerafdichtingen
- Brandwerendheid EN 13501-2, UL-EU, certificaatnr. UL-EU-01214-CPR

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Kern op basis van minerale wol, acrylcoating aan één of twee zijden	
Verpakking	Platen afzonderlijk verpakt in plastic folie. Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.	
Houdbaarheid	6 jaar vanaf de productiedatum	
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard, in droge omstandigheden bij temperaturen tussen de +5 °C en de +25 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.	
Dichtheid	~160 kg/m ³	(Standaard)
Afmetingen	Gecoate plaat: Lengte 1200 mm Breedte 600 mm Dikte 30, 50 of 60 mm Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.	

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerendheid

Raadpleeg "Goedkeuringen / Normen" of neem contact op met de technische dienst voor specifieke informatie.

Temperatuurbestendigheid

-20 °C min. / +70 °C max.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika toepassingshandleiding: SikaSeal®-626 Fire Board+
- Brochure Sika brandbeveiligingsoplossingen

BEPERKINGEN

- Niet geschikt voor dragende toepassingen.
- SikaSeal®-626 Fire Board+ mag alleen worden gebruikt voor toepassingen en in combinatie met producten waarvoor het getest is.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet schoon, stevig en gezond zijn, vrij van olie, vet, stof en ander los of broos materiaal.

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Raadpleeg de desbetreffende Sika Toepassingshandleiding of neem contact op met de technische dienst voor bijkomende informatie.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaSeal-626FireBoard+-nl-BE-(10-2025)-1-1.pdf

TECHNISCHE FICHE

SikaSeal®-626 Fire Board+
Oktober 2025, Versie 01.01
020517100100000012