

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-2420

Sika Viscocrete 2420 con. 20%



DESCRIPTION

Sika® ViscoCrete®-2420 est un superplastifiant PCE pour béton prêt à couler.

DOMAINES D'APPLICATION

Sika® ViscoCrete®-2420 est recommandé pour les bétons confectionnés en centrale à béton. Grâce à la forte réduction d'eau, l'excellente fluidité combinée à une forte cohésion, Sika® ViscoCrete®-2420 est utilisé pour les types de béton ci-après:

- béton poli
- béton à faible E/C
- béton à raidissement rapide.

Sika® ViscoCrete®-2420 peut être utilisé avec d'autres adjuvants (nous consulter)

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- fort réducteur d'eau
- très grande fluidité
- augmente fortement l'étanchéité
- diminue la vitesse de carbonatation du béton.

AGRÉMENTS / NORMES

EN 934-2:T2, T3.1, T3.2
BENOR Superplastifiant/Haut réducteur d'eau (EN 934-2:2009+A1:2012 T.3.1/T.3.2)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Éther polycarboxylate
Conditionnement	Fût de 200 kg Citerne de 1000 kg Livraison en vrac sur demande
Aspect / Couleur	liquide, brun clair
Durée de conservation	12 mois dans un emballage non entamé
Conditions de stockage	Protéger contre le gel, le soleil intense et la contamination. Si livré en vrac, les tanks et les réservoirs doivent être exempts de résidus de livraisons précédentes.
Densité	1,050 g/ml $\pm$ 0,020 (20°C)
Valeur pH	4,0 ($\pm$ 1,0)
Contenu de matière sèche	20,00% ($\pm$ 1,00 %)
Teneur totale en ions chlorure	$\leq$ 0,10 % *

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-2420

Avril 2025, Version 01.01

021301011000000234

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé

Le dosage recommandé est de:

- comme superplastifiant: 0,2 à 1,2% du poids du ciment.
- comme hydrofuge: 1,5% du poids du ciment

Des dépassements de dosage sont possibles. Le dosage exact se détermine par des essais puisqu'il est fonction de la nature des composants du béton, des qualités recherchées et des conditions climatiques.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

LIMITATIONS

Avant l'utilisation, toujours effectuer des tests selon EN 206-1.

Une possibilité de retard de prise important en fonction du type de ciment utilisé pour un dosage maximal.

La certification BENOR du produit indique que sur la base d'un audit externe périodique un degré de confiance suffisant existe que le producteur est en mesure d'assurer la conformité continue du produit, tel que stipulé dans le cahier des charges techniques de référence. Présent fichier BENOR contient des caractéristiques de performance déclarées par le fabricant et vérifiées par l'organisme de certification.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

Sika® ViscoCrete®-2420 est ajouté après l'eau de gâchage ou en même temps que l'eau dans le malaxeur. Pour une efficacité optimale de réduction d'eau, nous conseillons de malaxer le mélange mouillé pendant minimum 60 secondes.

Afin de finaliser la meilleure consistance possible, l'ajout du restant d'eau de gâchage ne peut être fait qu'après 40 secondes de mélange afin d'éviter tout excès d'eau. En utilisant Sika® ViscoCrete®-2420, on réalise un béton de très haute qualité. Les règles de l'art pour la fabrication et la mise en place du béton doivent également être respectées pour Sika® ViscoCrete®-2420. Le béton frais doit toujours être protégé de la dessiccation.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® ViscoCrete®-2420
Avril 2025, Version 01.01
021301011000000234

SikaViscoCrete-2420-fr-BE-(04-2025)-1-1.pdf