

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve

ONTKISTINGSMIDDEL VOOR UITGESTELDE ONTKISTING - KLASSE MINERAL NEUF

OMSCHRIJVING

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve is een gebruiksklare minerale ontkistingsolie van de klasse Minéral Neuf volgens Synad.

TOEPASSINGSGEBIEDEN



Sika® Separol®-300 Minerale Neuve wordt gebruikt als een ontkistingsolie voor uitgestelde ontkisting op de werf:

- Op metaal, gebakeliseerd of geverfd hout, polyurethaan, ABS, polyester
- Bij koud en warm weer, tot een bekistingstemperatuur van 70°C.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Voor uitgestelde ontkisting
- Kan worden gebruikt bij extreme omgevings- en/of substraattemperaturen (onder 0°C en tot +70°C)
- Verlengt de levensduur van de bekisting
- Verhindert aanhechting van beton en cementslib op behandelde oppervlakken
- Laat de toepassing van coatings of verven op de ontkiste oppervlakken toe (aanvaarding van de ondergrond is de verantwoordelijkheid van de applicateur).

MILIEU-INFORMATIE

SYNAD CLASSIFICATIE VOOR ONTKISTINGSOLIE		
Versie 2019		
BRANDVEILIGHEID		☹️
GEBRUIKERS / MILIEU	HYGIËNE	☹️☹️☹️
	VOC	☹️
	BIO AFBREEKBAARHEID	☹️
 Gungstig criteria  Ongungstig criteria		

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bus van 20 liter ▪ Vaten van 210 liter ▪ IBC van 1000 liter
Houdbaarheid	In zijn originele intacte verpakking is het 3 jaar houdbaar.
Opslagcondities	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bewaren tussen -15 en +35°C ▪ Raadpleeg de veiligheidsfiche
Uiterlijk / Kleur	Lichtbruin
Dichtheid	ongeveer 0,84 bij 20°C
Verbruik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Metalen bekisting of CTBX-type triplex: 50 tot 80 m²/l ▪ Meer absorberende bekisting: 25 tot 35 m²/l

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Synad, classificatie van ontkistingsmiddelen, 2019.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

VERWERKING

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve wordt onverdund gebruikt.

Spuit of kwast een gelijkmatige laag van het product op de bekisting en vermijd onbehandelde plaatsen en te dikke lagen. Deze laatste met een wisser of doek verwijderen.

Voor toepassing op vormen met kleine afmetingen en/of complexe vormen, wordt aanbevolen om het oppervlak van de vorm na het aanbrengen met een doek te wrijven.

Voor bekistingsmateriaal vervuld door cementmelk wordt een reiniging met Isodecap aanbevolen alvorens Sika® Separol®-300 Minerale Neuve aan te brengen.

BELANGRIJK

Bij elke toepassing voorafgaande testen uitvoeren, laat toe om te verifiëren of de werkwijze en de verwerkingsomstandigheden voor het product bevredigend zijn.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve
November 2021, Versie 02.01
021405021000000359