

FICHE TECHNIQUE

Sikagard®-6060

Revêtement pour dessous de caisse pulvérisable, à base de bitume

VALEURS TYPIQUES DU PRODUIT (CONSULTEZ LA FICHE DE SÉCURITÉ POUR PLUS DE VALEURS)

Base chimique	Solution bitumineuse
Couleur (CQP001-1)	Noir
Mécanisme de durcissement	Séchage à l'air
Densité (non séchée)	1.1 kg/l
Extrait sec	65 %
Température d'application	15 à 25 °C
Épaisseur de couche	humide 600 µm sec 400 µm
Temps hors poussière	75 minutes ^A
Temps de séchage	3.5 heures ^A
Température de service	-25 à 80 °C
Durée de conservation	24 mois ^B

CQP = Corporate Quality Procedure

^A) 23 °C / 50 % h.r.^B) Stockage entre 5 et 25 °C

DESCRIPTION

Sikagard®-6060 est un revêtement de protection durable, thixotrope, à base de bitume, avec de très bonnes propriétés antirouille et insonorisantes. Ce produit est une protection efficace des dessous de caisse des véhicules.

Sikagard®-6060 est appliqué sans laisser de voile et ne goute pas.

Sikagard®-6060 présente une bonne adhérence sur divers vernis, primaires pour métal, métaux et PVC, sans nécessiter de traitement préalable.

Après séchage, une couche résistante se forme, protégeant ainsi le métal contre la corrosion.

AVANTAGES DU PRODUIT

- Excellentes propriétés de traitement (ne coule pas et ne goute pas)
- Bonnes propriétés d'adhérence sur une grande variété de supports
- Excellentes propriétés acoustiques et insonorisantes
- Séchage rapide
- Résistance au sel de déverglaçage
- Haute teneur en matières solides

DOMAINES D'APPLICATION

Sikagard®-6060 est un revêtement de protection anticorrosion pulvérisable pour la réparation et la protection des zones non visibles sur un véhicule et qui ne doivent pas être peintes, comme les passages de roues et les dessous de caisse.

Ce produit est réservé aux utilisateurs professionnels expérimentés.

Pour garantir l'adhérence et la compatibilité des matériaux, des tests doivent être effectués sur les supports concernés et dans les conditions réelles.

RESISTANCE CHIMIQUE

Sikagard®-6060 résiste à l'eau, à l'eau salée, au brouillard salin, aux bases et aux acides. Ces informations sont données uniquement à titre indicatif. Nous contacter pour toute application spécifique.

METHODE D'APPLICATION

Préparation de la surface

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille, de poussière et de graisse.

Le métal nu doit être traité au préalable afin de renforcer la protection anticorrosion (p.ex. acier nu, etc.).

Application

Sikagard®-6060 peut être appliqué au moyen d'un pistolet à air comprimé ou Airless-Spray avec une pression d'environ 3 - 6 bars. Il faut utiliser le pistolet Sika® UBC Gun (pistolet à vide d'air) ou Sika® SCP Gun (pistolet à godet sous pression).

Secouer énergiquement la boîte avant utilisation, environ 40 fois.

Recouvrir les surfaces adjacentes avant la pulvérisation.

Pulvériser Sikagard®-6060 à température ambiante et à une distance de 25 cm environ sur la surface, en travaillant en croix, afin d'obtenir une épaisseur de couche régulière.

Sikagard®-6060 peut être appliqué sans brouillard de peinture et ne goutte pas.

Pulvériser le produit jusqu'à obtention de l'épaisseur de couche souhaitée. Si une épaisseur de couche élevée est souhaitée, laisser sécher chaque fois les différentes couches.

Différentes structures de surface peuvent être réalisées à l'aide de diverses techniques de giclage.

Ne pas sprayer sur les parties des freins, du moteur ou sur le système d'échappement.

Dépose

Les résidus de Sikagard®-6060 non polymérisés sur les outils et installations peuvent être nettoyés avec Sika® Remover-208 ou un autre solvant approprié. Une fois durci, le matériau ne peut être enlevé que mécaniquement.

Le nettoyage des mains et de la peau doit être effectué immédiatement à l'aide de lingettes de nettoyage appropriées (p.ex. Sika® Cleaner-350H) ou d'une pâte pour les mains industrielle appropriée et de l'eau. Ne pas utiliser de solvants sur la peau!

Recouvrement peinture

Sikagard®-6060 ne peut pas être peint.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Les informations contenues dans le présent document ne sont données qu'à titre indicatif. Des remarques sur des applications spécifiques sont disponibles sur demande auprès du département technique de Sika Industry.

Les documents suivants sont d'autre part disponibles:

- Fiche de données de sécurité

INFORMATION SUR L'EMBALLAGE

Boîte	1 l
-------	-----

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

INFORMATIONS DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant le transport, la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques, veuillez consulter les fiches de données de sécurité les plus récentes du matériau concerné, qui comportent ses données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données liées à la sécurité.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et le but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

FICHE TECHNIQUE

Sikagard®-6060

Version 02.01 (10 - 2026), fr_BE
013913010603001000

Sika Belgium nv

Venecoweg 37

9810 Nazareth

Belgium

+32 (0)9 381 65 00

www.sika.be

