

## TECHNISCHE FICHE

## SikaEmaco® P 110

(voorheen MEmaco P 110)

Hechtprimer van polyvinylacetaat op waterbasis.

## OMSCHRIJVING

SikaEmaco® P 110 is een op water gebaseerd polyvinylacetaat hechtprimer. Breng het met een borstel, rol of spray aan op metselwerk, gips, beton en behang voordat u het afwerkt met gips of betonmortel.

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Binnen en buiten
- Verticaal en bovenhoofds
- Horizontaal
- Bovengronds

**Ondergronden**

- Beton
- Metselwerk
- Stucwerk

- Gipsplaat en gipskartonplaat
- Portland cement pleister
- Bruine coating voor het aanbrengen van fineerpleister

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Verbetert de hechting van gips of cementmortel aan een verscheidenheid aan ondergronden.
- Ter verbetering van de hechting van nieuw op bestaand beton.
- Alkalibestendig, bestand tegen chemische aanvallen van cementgebonden mortels en metselwerk.
- Gekleurd voor een eenvoudige visuele controle van de dekking.
- Kan worden aangebracht met een borstel, rol of spray voor gebruiksgemak onder uiteenlopende omstandigheden op het werkterrein.

## PRODUCTINFORMATIE

|                              |                                                                                                           |               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Chemische basis              | SikaEmaco® P 110 is op basis van polyvinylacetaat.                                                        |               |
| Verpakking                   | Jerrycans van 20 l.<br>Raadpleeg de actuele prijslijst voor beschikbare verpakkingsvarianties.            |               |
| Kleur                        | Roze vloeistof                                                                                            |               |
| Houdbaarheid                 | 12 maanden na productiedatum indien op de juiste wijze opgeslagen                                         |               |
| Opslagcondities              | Bewaren in ongeopende verpakking in een schone, droge ruimte tussen +2 en +43 °C. Beschermen tegen vorst. |               |
| Dichtheid                    | 1,07 kg/l                                                                                                 | (ASTM D 1475) |
| Vaste stofgehalte in gewicht | 44%                                                                                                       | (ASTM D 5201) |

# VERWERKINGSINFORMATIE

## Verbruik

Het verbruik is sterk afhankelijk van de poreusheid en het profiel van de ondergrond.  
Het gemiddeld verbruik is 0,1 à 0,4 l/m<sup>2</sup>

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## BEPERKINGEN

- SikaEmaco® P 110 niet gebruiken in continu contact met water (zwembaden, parkeerhellingen, ondergrondse toepassingen, etc...)
- Niet aanbrengen wanneer de temperatuur (ondergrond- of omgevingstemperatuur) 4 °C of lager is of naar verwachting binnen de 12 uur na het aanbrengen onder de 4 °C zal dalen.
- Niet verdunnen.
- Niet gebruiken op een horizontaal oppervlak buiten.
- Niet gebruiken bovenop wateroplosbare materialen zoals lijm, calcimine, behang of lijm op basis van caseïne.
- Uitsluitend voor professioneel gebruik
- Zorg ervoor dat de meest recente versies van de technische fiche en het veiligheidsinformatieblad gebruikt worden.
- De juiste toepassing is de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Werfbezoeken door Sika-personeel zijn uitsluitend bedoeld voor het geven van technische aanbevelingen en niet voor toezicht of het leveren van kwaliteitscontrole op het werkterrein.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

## VERWERKINGSINSTRUCTIES

### ONDERGRONDVOORBEHANDELING

1. Oppervlakken moeten schoon, gezond en vrij zijn van alle verontreinigingen die de hechting kunnen verhinderen.
2. Betonnen ondergronden moeten volledig uitgehard zijn.
3. Alle scheuren of holtes behandelen en afdichten.

### MENGEN

SikaEmaco® P 110 met de hand mengen om een homogeen mengsel te verkrijgen (niet verdunnen). Mechanisch mengen of opschudden vermijden daar

dit schuimvorming veroorzaakt.

## VERWERKING

1. Niet aanbrengen op ondergronden die aan water worden blootgesteld.
2. Breng SikaEmaco® P 110 aan met een borstel, rol of spray om een dunne, continue film te verkrijgen. Zorg ervoor dat SikaEmaco® P 110 geen plassen vormt of accumuleert op laaggelegen plekken.
3. Laat SikaEmaco® P 110 drogen zodat het niet meer kleeft voordat u natte pleister of cement aanbrengt.
4. Daarna moeten opvolgende pleisters en cement binnen de 72 uur na het aanbrengen van SikaEmaco® P 110 worden aangebracht, mits het uitgeharde materiaal schoon, stofvrij en onbeschadigd is.

### Akoestisch of interieur fineerpleister

Wanneer u 2 lagen akoestisch pleisterwerk aanbrengt of wanneer u pleister over een schraaplaag en bruine coating aanbrengt, laat dan eerst de basislaag volledig drogen voordat u SikaEmaco® P 110 aanbrengt en de coating afwerkt.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en apparatuur onmiddellijk na gebruik met warm zeepsop. Uitgehard materiaal kan enkel mechanisch worden verwijderd.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

### TECHNISCHE FICHE

SikaEmaco® P 110

Mei 2025, Versie 02.01

020302000010002001

**BUILDING TRUST**



## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

### **Sika Belgium nv**

Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
[www.sika.be](http://www.sika.be)

### **Contact**

Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: [info@be.sika.com](mailto:info@be.sika.com)

### **TECHNISCHE FICHE**

SikaEmaco® P 110  
Mei 2025, Versie 02.01  
020302000010002001

SikaEmacoP110-nl-BE-(05-2025)-2-1.pdf