

## TECHNISCHE FICHE

# Sikafloor®-1200

(formerly MTop 1200)

Epoxyhars primer en toplaag met lage viscositeit voor betonnen vloeren

## OMSCHRIJVING

Sikafloor®-1200 is een 2-componenten, epoxyhars dat wordt gebruikt als toplaag of primer voorafgaand aan de toepassing van de reeks Sikafloor®-1200 vloeren

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Sikafloor®-1200 kan gebruikt worden als primer en als hechtmiddel voor epoxydekvloeren, herstelmortels, zelfvloeiende en dekkende systemen.

## EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Economisch en gemakkelijk aan te brengen
- Goede indringing
- Goed bestand tegen slijtage
- Goede algemene chemische bestendigheid
- Verbeterd de hechting van de afwerkingslaag

## PRODUCTINFORMATIE

<b>Verpakking</b>	Sikafloor®-1200 wordt geleverd als een kit van 1,6kg.
<b>Houdbaarheid</b>	Tot 12 maanden indien bewaard in ongeopende blikken volgens de instructies van de fabrikant.
<b>Opslagcondities</b>	Overdekt bewaren, beschermd voor direct zonlicht en extreme temperaturen.
<b>Dichtheid</b>	1,05 kg/l

## VERWERKINGSINFORMATIE

<b>Verbruik</b>	Applicatie met de rol: 6 - 7 m <sup>2</sup> /kg/laag Applicatie met de borstel: 5 - 6 m <sup>2</sup> /kg/laag
<b>Ondergronden</b>	Sikafloor®-1200 moet worden aangebracht op een schone, droge ondergrond die vrij is van cementschors, stof, vuil, olie, vet en andere verontreinigingen. Sikafloor®-1200 mag niet worden aangebracht op beton dat meer dan 5 % vocht bevat. Het verwijderen van cementschors en contaminanten kan het beste worden bereikt door middel van mechanische bewerkingen.
<b>Verwerkingstijd</b>	30 min. bij 20 °C
<b>Tijd tot kleefvrij zijn</b>	60 - 90 minuten

## WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

## ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

### MENGEN

Meng de twee componenten van Sikafloor®-1200 grondig met een trage mixer met een geschikte mengspindel, waarbij ervoor gezorgd wordt dat de bodem en zijanten van het blik bereikt worden. Ga ten minste 3 minuten door met mengen om een volledig gemengd, homogeen materiaal te produceren.

### VERWERKING

Aanbrengen met borstel of kortharige roller. Normaal gesproken is één laag voldoende met de systemen van de Sikafloor®-1200 serie.

Voor Sikafloor®-1210 en Sikafloor®-1230 mag de primer Sikafloor®-1200 drogen alvorens de toplaag wordt toegepast.

Voor Sikafloor®-1240 en Sikafloor®-1200 wordt de mortel in de natte primer geplaatst. Bij zeer poreuze oppervlakken kan het nodig zijn om het oppervlak af te dichten met twee lagen primer om te vermijden dat lucht uit de ondergrond opstijgt. Zorg ervoor dat u de overlagingstijden respecteert wanneer nodig.

### REINIGING GEREEDSCHAP

Gereedschap en uitrusting moeten onmiddellijk na gebruik worden gereinigd met een oplosmiddel.

## LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

## WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv  
Venecoweg 37  
9810 Nazareth  
Belgium  
www.sika.be

Contact  
Tel: +32 (0)9 381 65 00  
Fax: +32 (0)9 381 65 10  
E-mail: info@be.sika.com