

FICHE TECHNIQUE

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve

AGENT DE DEMOULAGE DIFFERE - MINERAL NEUF

DESCRIPTION

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve est une huile de décoffrage minérale neuve prête à l'emploi.

DOMAINES D'APPLICATION



Sika® Separol®-300 Minerale Neuve est utilisée comme agent de démoulage différé sur chantier:

- Sur support métallique, bois bakérisé ou peint, polyuréthane, ABS, polyester
- Par temps froid comme par temps chaud, jusqu'à une température du coffrage de 70°C.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Pour démoulage différé
- Utilisable lorsque les températures ambiantes et/ou du support sont extrêmes (inférieures à 0°C et jusqu'à 70°C)
- Prolonge la durée d'utilisation des banches
- Supprime l'adhérence du béton et de la laitance sur les surfaces traitées
- Permet l'application ultérieure d'enduits ou de peintures (la réception du support est de la responsabilité de l'applicateur).

INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

CLASSIFICATION SYNAD DES AGENTS DE DÉMOULAGE		
Version 2019		
SÉCURITÉ FEU		🔥
UTILISATEURS / ENVIRONNEMENT	HYGIÈNE	💧💧💧
	COV	💧
	BIODÉGRADABILITÉ	💧
 Critère favorable  Critère défavorable		

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidons de 20 litres ▪ Fût de 210 litres ▪ CP de 1000 litres
Durée de conservation	Dans son emballage d'origine intact, elle se conserve 3 ans.
Conditions de stockage	<ul style="list-style-type: none"> ▪ A stocker entre -15 et +35°C ▪ Se conformer à la Fiche de Données de Sécurité
Aspect / Couleur	Brun clair
Densité	Environ 0,84 à 20°C

- Coffrage métallique ou contreplaqué type CTBX: 50 à 80 m²/l
- Coffrage plus absorbant: 25 à 35 m²/l

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Synad, Classement des agents de démoulage, 2019.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

APPLICATION

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve s'emploie pure. Pulvériser ou badigeonner uniformément une pellicule de produit en évitant les manques et les surépaisseurs qui doivent être éliminés à l'aide d'une raclette ou d'un chiffon.

Pour application sur des moules de petites dimensions et/ou aux formes complexes, il est préconisé de frotter la surface du moule à l'aide d'un chiffon après application.

Pour le matériel souillé par la laitance, un nettoyage avec le produit Isodecap est souhaitable avant application de Sika® Separol®-300 Minerale Neuve.

IMPORTANT

Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® Separol®-300 Minerale Neuve
Novembre 2021, Version 02.01
021405021000000359

SikaSeparol-300MineraleNeuve-fr-BE-(11-2021)-2-1.pdf