

FICHE TECHNIQUE

Sika® Superplasticizer FM 95 con. 40% SPL

Superplastifiant pour béton prêt à l'emploi

DESCRIPTION

Sika® Superplasticizer FM 95 con. 40% SPL est un sulfonate de naphthalène pour béton prêt à couler.

DOMAINES D'APPLICATION

- Production de béton prêt à couler
- Convient à la plupart des types de béton

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Réduction de l'eau
Durée idéale d'affaissement
Adsorption rapide

AGRÉMENTS / NORMES

- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - adjuvants réducteurs d'eau/plastifiants (T2)
- Marquage CE et déclaration de performance selon EN 934-2 - Adjuvants pour béton, mortier et coulis - adjuvants superplastifiants à haute réduction d'eau (T3.1/3.2)

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Base chimique	Sulfonate de naphthalène
Conditionnement	IBC : 1.000 l Fournitures en vrac à partir de 3.000 l
Aspect / Couleur	Liquide/brun
Durée de conservation	Durée de conservation de 1 an dans un emballage scellé et intact. Après un long temps de stockage, mélanger avant utilisation.
Conditions de stockage	Protéger contre le gel, la lumière directe du soleil et la contamination. Lors de livraison en vrac, les réservoirs et conteneurs doivent être propres et exempts de résidus d'autres produits.
Densité	1,20 g/cm ³ à 20 °C
Valeur pH	Env. 8
Teneur totale en ions chlorure	≤ 0,10 %*
Teneur en Alcalis (Na ₂ O Eq)	≤ 5,0 %* (*) verklaring van de fabrikant ontleend aan de DoP

FICHE TECHNIQUE

Sika® Superplasticizer FM 95 con. 40% SPL

Mars 2026, Version 02.01

021302011000004115

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Dosage recommandé

0,2 - 3,0 % en poids de ciment.

Un test initial conforme à la norme EN 206 est requis.

BASE DES VALEURS

Toutes les caractéristiques spécifiées dans cette Fiche technique sont basées sur des tests de laboratoire. Les mesures effectives peuvent varier en raison de circonstances échappant à notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour des informations et des conseils concernant la manipulation, le stockage et la mise au rebut de produits chimiques en toute sécurité, veuillez consulter la fiche de sécurité la plus récente du matériau concerné, qui comporte ses données physiques, écologiques, toxicologiques, etc.

RESTRICTIONS LOCALES

Les performances de ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre en raison de réglementations locales spécifiques. Veuillez consulter la fiche technique locale pour la description exacte des champs d'application.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations sur la présente notice, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale des produits Sika, sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. L'utilisateur du produit doit tester la compatibilité du produit pour l'application et but recherchés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés du produit. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique locale correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

FICHE TECHNIQUE

Sika® Superplasticizer FM 95 con. 40% SPL
Mars 2026, Version 02.01
021302011000004115

SikaSuperplasticizerFM95con40SPL-fr-BE-(03-2026)-2-1.pdf

