

TECHNISCHE FICHE

SikaSeal®-629 Fire Wrap+

Brandwerende buiswikkeling

OMSCHRIJVING

SikaSeal®-629 Fire Wrap+ is een brandwerende, flexibele buiswikkel die verkrijgbaar is als voorgesneden strips of op een rol. In geval van brand dicht SikaSeal®-629 Fire Wrap+ gaten door volume expansie tot 28 keer zijn dikte.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Herstelt de brandwerendheid van een muur of vloer die brandbare leidingen, brandbare buisisolatie of leidingen bevat.
- Kan worden gecombineerd met Sikacryl-621 Fire+, SikaSeal-626 Fire Board+ en Sikacrete-630+

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Tot 4 uur brandbestendig
- Zeer opzwellend – Volume expansie tot 28 keer de oorspronkelijke grootte
- Onzichtbare installatie in de muren en vloeren
- Dekt een groot assortiment aan buizen
- Getest op een grote verscheidenheid aan relevante wand- en vloertypen

GOEDKEURINGEN / NORMEN

- CE-markering en DoP volgens de Europese Technische Beoordeling ETA 21/1032, gebaseerd op EAD 350454-00-1104:2017 - Brandwerende en brandafdichtingsproducten, doorvoerafdichtingen
- Brandwerendheid EN 13501-2, UL-EU, certificaatnr. UL-EU-01216-CPR

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Opzwellende wikkel op basis van grafiet
Verpakking	Wikkels verkrijgbaar in twee typen: als voorgesneden strips in plastic zakje en als rol van 25 m (met/zonder kleefmiddel). Raadpleeg de huidige prijslijst voor verpakkingsvarianties.
Uiterlijk / Kleur	Antraciet
Houdbaarheid	6 jaar vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking worden bewaard in droge omstandigheden bij temperaturen tussen de +5 °C en de +25 °C. Raadpleeg steeds de verpakking.
Afmetingen	SikaSeal®-629 Fire Wrap+ is verkrijgbaar in de volgende afmetingen:

Type: Voorgesneden strips	Type: rol
55 mm	50 mm x 25 m met kleefmiddel
82 mm	50 mm x 25 m zonder kleefmiddel
110 mm	75 mm x 25 m met kleefmiddel
125 mm	75 mm x 25 m zonder kleefmiddel
160 mm	
200 mm	

TECHNISCHE INFORMATIE

Brandwerendheid	Raadpleeg "Goedkeuringen / Normen" of neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.
Temperatuurbestendigheid	-20 °C min. / +70 °C max.

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

- Sika toepassingshandleiding: SikaSeal®-629 Fire Wrap+
- Brochure Sika Brandbeveiliging Oplossingen

BEPERKINGEN

- SikaSeal®-629 Fire Wrap+ mag enkel worden gebruikt voor toepassingen en in combinatie met producten waarvoor het is getest.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

VERORDENING (EG) NR 1907/2006 - REACH

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

Sika Belgium nv
Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact
Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

VERWERKINGSINSTRUCTIES

TOEPASSINGSMETHODE / GEREEDSCHAP

Raadpleeg de relevante Sika toepassingshandleiding of neem contact op met de technische dienst van Sika voor bijkomende informatie.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

SikaSeal-629FireWrap+-nl-BE-(10-2025)-1-1.pdf