

TECHNISCHE FICHE

SikaProof® ExTape-100

Zelfklevende tape voor externe verbinding van het SikaProof® A+ waterdichtingssysteem

OMSCHRIJVING

SikaProof® ExTape-100 is een zelfklevende tape op basis van een butylkleefstof voor externe verbindingen en detaillering van het SikaProof® A+ membraansysteem. De tape bestaat uit een grijze aluminium/PET drager met aan de kleefzijde een gescheiden, verwijderbare folie.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Het product wordt gebruikt voor:
Het afdichten van buitenvoegen en details binnen het SikaProof® A+ membraansysteem.

Let op:

Gebruik het product niet op plaatsen waar het permanent wordt blootgesteld aan weersinvloeden of UV-licht.

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Hoog hechtings- en afdichtingsvermogen
- Gedeelde verwijderbare laag voor snelle en gemakkelijke installatie

PRODUCTINFORMATIE

Verpakking	6 rollen verpakt in een doos. Individuele rolgrootte: Lengte 20 m / Breedte 100 mm
Houdbaarheid	24 maanden vanaf de productiedatum
Opslagcondities	Het product moet in de originele, ongeopende en onbeschadigde, verzegelde verpakking worden bewaard bij droge omstandigheden en temperaturen tussen + 5 °C en + 25 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Uiterlijk / Kleur	Grijze drager bedekt met zwarte butylkleefstof en een gedeelde witte verwijderbare laag
Lengte	20 m
Breedte	100 mm
Dikte	1,0 mm

SYSTEEMINFORMATIE

Systeemopbouw	Systeemcomponenten SikaProof® A+ membranen
----------------------	---

VERWERKINGSINFORMATIE

Omgevingstemperatuur	Maximum	+35 °C
	Minimum	+5 °C
Ondergrondtemperatuur	Minimum	+5 °C

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

AANVULLENDE DOCUMENTEN

Raadpleeg de volgende Sika® werkbeschrijving: SikaProof® A+

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is een voorwerp in de zin van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH). Het bevat geen stoffen die kunnen worden vrijgelaten uit het artikel onder normale of redelijkerwijs te verwachten gebruik. Een veiligheidsinformatieblad volgens artikel 31 van deze verordening is niet nodig om het product op de markt te brengen, te vervoeren of te gebruiken. Voor een veilig gebruik volg dan de instructies in deze technische fiche. Gebaseerd op onze huidige kennis, bevat dit product geen SZEZ (stoffen van zeer ernstige zorg) zoals vermeld in bijlage XIV van de REACH-verordening of in de kandidatenlijst die is gepubliceerd door het Europees Agentschap voor chemische stoffen in concentraties boven 0,1% (gew./gew.).

VERWERKINGSINSTRUCTIES

BELANGRIJK

Volg strikt de installatieprocedures

Volg strikt de installatieprocedures zoals omschreven in de werkbeschrijvingen en werkinstructies, die altijd moeten worden aangepast aan de feitelijke omstandigheden ter plaatse.

BELANGRIJK

Toepassing door opgeleid personeel

De toepassing van dit product mag alleen worden uitgevoerd door een aannemer die is opgeleid of goedgekeurd door Sika. De aannemer moet ook ervaring hebben met dit type toepassing.

ONDERGRONDKWALITEIT

Het contactoppervlak is de lichtgele zijde van het SikaProof® membraan. Het moet droog, schoon en vrij zijn van materialen die de hechting kunnen beïnvloeden.

Toepassing buiten de gespecificeerde toepassingsomstandigheden

Opmerking: Onder bepaalde omstandigheden kan het product worden aangebracht in andere omstandigheden dan die welke in dit informatieblad zijn gespecificeerd. Dit vereist echter specifieke voorzorgsmaatregelen en toepassingsmethoden.

1. Neem contact op met de technische dienst van Sika voor meer informatie.

VERWERKING

BELANGRIJK

Blootstelling aan UV of verwerking

SikaProof® ExTape-100 is niet bestand tegen permanente blootstelling aan UV of weersinvloeden

- Bescherm zo snel mogelijk, maar niet later dan 90 dagen na het aanbrengen.
1. Verwijder de beschermfolie
 2. Aanbrengen op de gele membraanzijde
 3. Druk stevig aan met een drukroller

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

SikaProof® ExTape-100
Juni 2023, Versie 01.01
020720308000000019