

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Primer-600

Primer voor zelfklevend dampscherm of waterdichtingsmembranen

OMSCHRIJVING

SikaRoof® Primer-600 is een 1-component primer op basis van synthetisch rubber en hars, die direct gebruikt kan worden ter verbetering van de hechtingseigenschappen van specifieke Sika® dakmembranen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN

Een primer voor het aanbrengen van zelfklevende technologieën op verschillende ondergronden

EIGENSCHAPPEN / VOORDELEN

- Bewezen prestaties gedurende tientallen jaren
- Gemakkelijk aan te brengen
- Applicatie zonder vlam of hitte
- Hoge hechting op verschillende soorten dekvloeren en ondergronden
- 1-component, gebruiksklaar
- Aan te brengen met kwast of roller

PRODUCTINFORMATIE

Chemische basis	Primer op basis van synthetische harsen en synthetisch rubber. Bevat solventen.
Verpakking	5 kg en 12,5 kg emmer
Uiterlijk / Kleur	Zwart
Houdbaarheid	12 maanden vanaf productiedatum
Opslagcondities	Opslaan in de originele, verzegelde, ongeopende en onbeschadigde verpakking, in droge omstandigheden en bij temperaturen tussen +5 °C en +30 °C. Raadpleeg altijd de verpakking.
Dichtheid	~0,84 kg/l (+20 °C)
Vluchtige organische stoffen (VOS) gehalte	VOC-EU 63,4 %
Consistentie	Vloeistof

VERWERKINGSINFORMATIE

Verbruik	~150–500 g/m ² Het verbruik is afhankelijk van de ruwheid en absorptievermogen van de ondergrond. Alle waarden zijn theoretisch en zijn afhankelijk van de porositeit, ruwheid en vlakheid van de ondergrond en materiaalverlies enz.
Omgevingstemperatuur	+5 °C min
Ondergrondtemperatuur	+5 °C min

WAARDENBASIS

Alle technische gegevens vermeld in deze technische fiche zijn gebaseerd op laboratoria testen. Actueel gemeten gegevens kunnen verschillend zijn door omstandigheden buiten onze controle.

BEPERKINGEN

- Niet aanbrengen op natte, vochtige of onzuivere ondergronden.
- Niet gebruiken op de volgende ondergronden: Synthetische membranen zoals PVC, FPO.
- Niet gebruiken op EPS/XPS thermische isolatieplaten.
- Niet gebruiken op reeds gecoate oppervlakken.

ECOLOGIE, GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

RICHTLIJN 2004/42/CE - BEPERKING VAN VOS EMISIES

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en afvoer van chemische producten, dient de gebruiker het meest recente veiligheidsinformatieblad te raadplegen, betreffende de fysieke, ecologische, toxicologische en ander veiligheidsgerelateerde gegevens.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

ONDERGRONDKWALITEIT

De ondergrond/bestaande dakopbouw waarop het nieuwe membraan wordt aangebracht, moet voldoen de samenhang/cohesie/draagkracht bieden om te weerstaan aan krachten gegenereerd door windbelasting.

Geschikte ondergronden:

Beton, lichtgewicht beton, dekvloeren, bakstenen, gipspleister, OSB-platen, multiplex, houten planken, metalen platen.

ONDERGRONDVOORBEHANDELING

De ondergrond moet uniform, solide, solventbestendig, glad en vrij van elke scherpe rand of braam zijn, alsook schoon, droog, en vrij van vet, bitumen, olie, oude verven, stof en alle stoffen die de hechting kunnen verhinderen. Bij zwaar bevulde of geoliede metalen platen, deze eerst reinigen met een reiniger alvorens te primeren.

MENGEN

1-component, gebruiksklaar en mag niet verdund of gemengd worden met andere producten. Voor gebruik het product goed doorroeren.

VERWERKING

Aanbrengen bij droog weer en temperaturen boven +5 °C.

Breng een gelijkmatige, dunne laag SikaRoof® Primer-600 aan op de ondergrond met een kwast of roller.

Laat de primer kleefvrij drogen. Breng de dakbaan dezelfde dag nog aan.

Op zuigende ondergronden kunnen twee lagen nodig zijn. Houd rekening met voldoende overlagingstijd voor de tweede laag.

REINIGING GEREEDSCHAP

Reinig alle gereedschappen en applicatieapparatuur direct na gebruik met een reiniger. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd.

LOKALE BEPERKINGEN

Let op dat als gevolg van specifieke plaatselijke voorschriften, de prestaties van dit product van land tot land kunnen variëren. Raadpleeg de lokale technische fiche voor de precieze beschrijving en toepassingsmogelijkheden.

WETTELIJKE INFORMATIE

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Sika-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Sika met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Sika. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbeveling.

gen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Sika behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van de lokale technische fiche te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.

Sika Belgium nv

Venecoweg 37
9810 Nazareth
Belgium
www.sika.be

Contact

Tel: +32 (0)9 381 65 00
Fax: +32 (0)9 381 65 10
E-mail: info@be.sika.com

TECHNISCHE FICHE

SikaRoof® Primer-600

November 2025, Versie 01.01
020945072100000018

SikaRoofPrimer-600-nl-BE-(11-2025)-1-1.pdf